

**ACICULAR HEMATITE PARTICLE POWDER FOR NONMAGNETIC BASE LAYER
AND MAGNETIC RECORDING MEDIUM HAVING NONMAGNETIC BASE LAYER
USING THE ACICULAR HEMATITE PARTICLE POWDER**

Patent number: JP11353637
Publication date: 1999-12-24
Inventor: HAYASHI KAZUYUKI; TANAKA YASUYUKI; IWASAKI
KEISUKE; MORII HIROKO
Applicant: TODA KOGYO CORP
Classification:
- **international:** (IPC1-7): G11B5/84; G11B5/704; C01G49/06
- **european:**
Application number: JP19990102013 19990409
Priority number(s): JP19980116046 19980410; JP19990102013 19990409

Report a data error here

Abstract of JP11353637

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain acicular hematite particle powder suitable for nonmagnetic particle powder of a nonmagnetic base layer of a magnetic recording medium which has small transmittance for light, smooth surface, large strength and excellent durability and which suppresses deterioration in the magnetic characteristics. **SOLUTION:** This hematite particle powder is obtd. by dissolving an aq. suspension of an acicular hematite particle powder with an acid under conditions of ≥ 1.0 N acid concn., ≤ 3.0 pH, and 20 to 100 deg.C temp. range, then controlling the pH to ≥ 13 , and heat treating at 80 to 103 deg.C. The obtd. powder has 0.004 to 0.295 μ m average major axial length, 35.9 to 212 m^2/g BET specific surface area, ≥ 8 pH of the powder, ≤ 300 ppm soluble sodium salts amt. expressed in terms of Na, ≤ 150 ppm soluble sulfates amt. expressed in terms of SO_4 , and 0.05 to 50 wt.% aluminum expressed in terms of Al in the particle.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 1 1 - 3 5 3 6 3 7

(43) 公開日 平成 1 1 年 (1 9 9 9) 1 2 月 2 4 日

(51) Int. Cl. °	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G11B 5/704			G11B 5/704	
C01G 49/06			C01G 49/06	A
// G11B 5/84			G11B 5/84	Z

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 2 4 頁)

(21) 出願番号 特願平 1 1 - 1 0 2 0 1 3
(22) 出願日 平成 1 1 年 (1 9 9 9) 4 月 9 日
(31) 優先権主張番号 特願平 1 0 - 1 1 6 0 4 6
(32) 優先日 平 1 0 (1 9 9 8) 4 月 1 0 日
(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 0 0 0 1 6 6 4 4 3
戸田工業株式会社
広島県広島市西区横川新町 7 番 1 号
(72) 発明者 林 一之
広島県広島市中区舟入南 4 丁目 1 番 2 号戸
田工業株式会社創造センター内
(72) 発明者 田中 泰幸
山口県小野田市新沖 1 丁目 1 番 1 号戸田工
業株式会社小野田工場内
(72) 発明者 岩崎 敬介
広島県広島市中区舟入南 4 丁目 1 番 2 号戸
田工業株式会社創造センター内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末及び該針状ヘマタイト粒子粉末を用いた非磁性下地層を有する磁気記録媒体

(57) 【要約】

【課題】 光透過率が小さく、表面平滑で、強度が大きく、耐久性に優れ、且つ、磁気特性の劣化が抑制された磁気記録媒体の非磁性下地層用非磁性粒子粉末として好適な針状ヘマタイト粒子粉末を得る。

【解決手段】 針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液を酸濃度 1. 0 N 以上、p H 値 3. 0 以下、温度範囲 2 0 ~ 1 0 0 ℃ の条件で酸による溶解処理を行った後、p H 値を 1 3 以上に調製し、8 0 ~ 1 0 3 ℃ の温度範囲で加熱処理して得られた平均長軸径 0. 0 0 4 ~ 0. 2 9 5 μ m、B E T 比表面積値 3 5. 9 ~ 2 1 2 m² / g、粉体 p H 値が 8 以上、可溶性ナトリウム塩の含有量が N a 換算で 3 0 0 p p m 以下、可溶性硫酸塩の含有量が S O₄ 換算で 1 5 0 p p m 以下であり、且つ、粒子内部に A l 換算で 0. 0 5 ~ 5 0 重量% のアルミニウムを含有していることを特徴とする非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 磁性粒子粉末として鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を使用している磁気記録媒体の非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末であって、平均長軸径 $0.005 \sim 0.30 \mu\text{m}$ 、BET 比表面積値 $35 \sim 150 \text{ m}^2/\text{g}$ である針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液を酸濃度 1.0 N 以上、 pH 値 3.0 以下、温度範囲 $20 \sim 100^\circ\text{C}$ の条件で酸による溶解処理を行い、該水性懸濁液中に存在する針状ヘマタイト粒子粉末全体量の $5 \sim 50$ 重量%を溶解させた後、残存する針状ヘマタイト粒子粉末を水洗して得られる針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液にアルカリ水溶液を添加して pH 値を 13 以上に調整した後、 $80 \sim 103^\circ\text{C}$ の温度範囲で加熱処理し、次いで、濾別、水洗、乾燥して得られた平均長軸径 $0.004 \sim 0.295 \mu\text{m}$ 、BET 比表面積値 $35.9 \sim 212 \text{ m}^2/\text{g}$ 、粉体 pH 値が 8 以上、且つ、可溶性ナトリウム塩の含有量が Na 換算で 300 ppm 以下、可溶性硫酸塩の含有量が SO_4 換算で 150 ppm 以下であり、且つ、粒子内部に Al 換算で $0.05 \sim 50$ 重量%のアルミニウムを含有していることを特徴とする非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末。

【請求項 2】 磁性粒子粉末として鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を使用している磁気記録媒体の非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の粒子表面が、アルミニウムの水酸化物、アルミニウムの酸化物、ケイ素の水酸化物又はケイ素の酸化物の少なくとも一種で被覆されている請求項 1 記載の非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末。

【請求項 3】 非磁性支持体、該非磁性支持体上に形成される非磁性粒子粉末と結合剤樹脂とからなる非磁性下地層及び該非磁性下地層の上に形成される鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末と結合剤樹脂とからなる磁気記録層からなる磁気記録媒体において、前記非磁性粒子粉末が請求項 1 又は 2 記載の非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項 4】 磁性粒子粉末として Al 換算で $0.05 \sim 10$ 重量%のアルミニウムが存在している鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を用いることを特徴とする請求項 3 記載の磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、光透過率が小さく、表面平滑で、強度が大きく、耐久性に優れ、且つ、磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕に伴う磁気特性の劣化が抑制された磁気記録媒体の非磁性下地層用非磁性粒子粉末として好適な針状ヘマタイト粒子粉末及び該針状ヘマタイト粒子粉末を含有する非磁性下地層を有する磁気記録媒体を提供する。

【0002】

【従来の技術】 近年、ビデオ用、オーディオ用磁気記録再生用機器の長時間記録化、小型軽量化が進むにつれて、磁気テープ、磁気ディスク等の磁気記録媒体に対する高性能化、即ち、高密度記録化、高出力特性、殊に周波数特性の向上、低ノイズ化の要求が益々強まっている。

【0003】 当業者間においては、磁気記録媒体のこれら諸特性を向上させるために、磁性粒子粉末の高性能化及び磁性層の薄層化の両面から、種々の試みがなされている。

【0004】 まず、磁性粒子粉末の高性能化について述べる。

【0005】 磁気記録媒体に対する上記のような要求を満足させるために適した磁性粒子粉末の特性は、高い保磁力値と大きな飽和磁化値とを有することである。

【0006】 近年、高出力並びに高密度記録に適する磁性粒子粉末として針状ヘマタイト粒子粉末又は針状ヘマタイト粒子粉末を還元性ガス中で加熱還元することにより得られる鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末が広く使用されている。

【0007】 鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末は、高い保磁力値と大きな飽和磁化値とを有するものであるが、磁気記録媒体に使用される鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末は、 $1 \mu\text{m}$ 以下、殊に、 $0.01 \sim 0.3 \mu\text{m}$ 程度の非常に微細な粒子であるため、腐蝕しやすく、磁気特性が劣化し、殊に、保磁力値及び飽和磁化値の減少をきたすという欠点がある。

【0008】 従って、磁性粒子粉末として鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を使用している磁気記録媒体の特性を長期にわたって維持するためには、鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕を極力抑制することが強く要求される。

【0009】 次に、磁気記録層の薄層化について述べる。

【0010】 近時におけるビデオテープの高画像高画質化に対する要求は益々強まっており、従来のビデオテープに比べ、記録されるキャリアー信号の周波数が益々高くなっている。即ち、短波長領域に移行しており、その結果、磁気テープの表面からの磁化深度が著しく浅くなっている。

【0011】 短波長信号に対して、磁気記録媒体の高出力特性、殊に、 S/N 比を向上させるためには、磁気記録層の薄層化が強く要求されている。この事実は、例えば、株式会社総合技術センター発行「磁性材料の開発と磁粉の高分散化技術」（1982年）第312頁の「…塗布型テープにおける高密度記録のための条件は、短波長信号に対して、低ノイズで高出力特性を保持できることであるが、その為には保磁力 H_c と残留磁化 B_r が…共に大きいことと塗布膜の厚みがより薄いことが必要である。…」なる記載の通りである。

【 0 0 1 2 】 磁気記録層の薄層化が進む中で、いくつかの問題が生じている。第一に、磁気記録層の平滑化と厚みむらの問題であり、磁気記録層を平滑で厚みむらがないものとするためには、ベースフィルムの表面もまた平滑でなければならない。この事実は、例えば、工学情報センター出版部発行「磁気テープヘッド走行系の摩擦摩耗発生要因とトラブル対策—総合技術資料集（—以下、総合技術資料集という—）」（昭和 6 2 年）第 1 8 0 及び 1 8 1 頁の「…硬化後の磁性層表面粗さは、ベースの表面粗さ（バック面粗さ）に強く依存し両者はほぼ比例関係にあり、…磁性層はベースの上に塗布されているからベースの表面を平滑にすればするほど均一で大きなヘッド出力が得られ S/N が向上する。…」なる記載の通りである。

【 0 0 1 3 】 第二に、ベースフィルムもまた磁性層と同様に薄層化が進んでおり、その結果、ベースフィルムの強度が問題となってきた。この事実は、例えば、前出「磁性材料の開発と磁粉の高分散化技術」第 7 7 頁の「…高密度記録化が今の磁気テープに課せられた大きなテーマであるが、このことは、テープの長さを短くしてカセットを小型化していく上でも、また長時間記録に対しても重要となってくる。このためにはフィルムベースの厚さを減らすことが必要な訳である。…このように薄くなるにつれてテープのスティフネスが急激に減少してしまうためレコーダーでのスムーズな走行がむずかしくなる。ビデオテープの薄型化にともない長手方向、幅方向両方向に渡ってのこのスティフネスの向上が大きい望まれている。…」なる記載の通りである。

【 0 0 1 4 】 更に、近時における磁気記録媒体の高性能化の要求はとどまるところがなく、上述した磁気記録層の薄層化や非磁性支持体の薄層化に伴って、磁気記録層表面や磁気記録媒体自体の耐久性が低下することとなるため、磁気記録層表面や磁気記録媒体自体の耐久性を向上させることが強く要求されている。

【 0 0 1 5 】 この事実は、特開平 5 - 2 9 8 6 7 9 号公報の「…近年、磁気記録の発展と共に高画質、高音質の要求がますます高まっており、電磁変換特性の改良、特に強磁性粉末の微粒子化、高密度化が進められ、更に磁気テープの表面を平滑化することでノイズを下げ、C/N を上げることが要求されている。…しかしながら、磁気テープの走行中において磁性層と装置系との接触の摩擦係数が増大する結果、短時間の使用で磁気記録媒体の磁性層が損傷を受け、あるいは磁性層が剥離する傾向がある。特にビデオテープではビデオヘッドと磁気記録媒体が高速で接触しながら走行するため、磁性層から強磁性粉末が脱落しやすく、磁気ヘッドの目詰まりの原因ともなる。従って、磁気記録媒体の磁性層の走行耐久性の向上が望まれている。…」なる記載から明らかである。

【 0 0 1 6 】 ところで、現在、特にビデオテープ等の磁

気記録媒体の磁気テープ終端の判定は、磁気記録媒体の光透過率の大きい部分をビデオデッキによって検知することにより行われている。磁気記録媒体の薄層化や磁気記録層中に分散されている磁性粒子粉末の超微粒子化に伴って磁気記録層全体の光透過率が大きくなるとビデオデッキによる検知が困難となるため、磁気記録層にカーボンブラック等を添加して光透過率を小さくすることが行われており、現行のビデオテープにおいては磁気記録層へのカーボンブラック等の添加は必須となっている。

【 0 0 1 7 】 しかし、非磁性のカーボンブラック等を多量に添加することは、高密度記録化を阻害するばかりでなく、薄層化をも阻害する原因となる。磁気テープの表面からの磁化深度を浅くして、磁気テープの薄層化をより進めるためには、磁気記録層に添加するカーボンブラック等の非磁性粒子粉末をできるだけ少なくすることが強く要求されている。

【 0 0 1 8 】 そこで、磁気記録層に添加するカーボンブラック量を少なくとも光透過率が小さい磁気記録媒体が強く要求されている。

【 0 0 1 9 】 磁気記録層の薄層化及び非磁性支持体の薄層化に伴って、磁気記録層を形成するために、ベースフィルム等の非磁性支持体上にヘマタイト粒子等の非磁性粒子粉末を結合剤中に分散させてなる非磁性下地層を少なくとも 1 層設けることが行われており、既に、実用化されている（特公平 6 - 9 3 2 9 7 号公報、特開昭 6 2 - 1 5 9 3 3 8 号公報、特開昭 6 3 - 1 8 7 4 1 8 号公報、特開平 4 - 1 6 7 2 2 5 号公報、特開平 4 - 3 2 5 9 1 5 号公報、特開平 5 - 7 3 8 8 2 号公報、特開平 5 - 1 8 2 1 7 7 号公報、特開平 5 - 3 4 7 0 1 7 号公報、特開平 6 - 6 0 3 6 2 号公報等）。

【 0 0 2 0 】 しかし、非磁性支持体上に非磁性粉末を結合剤樹脂中に分散させた非磁性下地層を形成し、その上層に磁気記録層を設けた磁気記録媒体は、光透過性、表面平滑性及び強度は改善されるが、耐久性が悪いという問題があった。

【 0 0 2 1 】 この事実は、特開平 5 - 1 8 2 1 7 7 号公報の「…支持体表面の非磁性の厚い下塗層を設けてから磁性層を上層として設けるようにすれば前記の支持体の表面粗さの影響は解消することができるが、ヘッド摩耗や耐久性が改善されないという問題があった。これは、従来、非磁性下層として熱硬化系樹脂を結合剤として用いるので、下層が硬化し、磁性層とヘッドとの摩擦や他の部材との接触が無緩衝状態で行われることや、このような下層を有する磁気記録媒体がやや可撓性に乏しい等のことに起因していると考えられる。…」なる記載の通りである。

【 0 0 2 2 】 従って、磁気記録層の薄層化及び非磁性支持体の薄層化に伴って、光透過率が小さく、表面平滑で、強度が大きく、耐久性に優れ、且つ、磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉

末の腐蝕に伴う磁気特性の劣化が抑制された磁気記録媒体は、現在最も要求されているところであるが、このような諸特性を十分に満たす磁気記録媒体は未だ得られていない。

【 0 0 2 3 】

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、光透過率が小さく、表面平滑で、強度が大きく、耐久性に優れ、且つ、磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕に伴う磁気特性の劣化が抑制された磁気記録媒体の非磁性下地層用非磁性粒子粉末として好適な針状ヘマタイト粒子粉末を得ることを技術的課題とする。

【 0 0 2 4 】

【課題を解決するための手段】前記技術的課題は、次の通りの本発明によって達成できる。

【 0 0 2 5 】即ち、本発明は、磁性粒子粉末として鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を用いた磁気記録媒体の非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末であって、平均長軸径 $0.005 \sim 0.30 \mu\text{m}$ 、BET比表面積値 $35 \sim 150 \text{ m}^2/\text{g}$ である針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液を酸濃度 1.0 N 以上、pH 値 3.0 以下、温度範囲 $20 \sim 100^\circ\text{C}$ の条件で酸による溶解処理を行い、該水性懸濁液中に存在する針状ヘマタイト粒子粉末全体量の $5 \sim 50$ 重量%を溶解させた後、残存する針状ヘマタイト粒子粉末を水洗して得られる針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液にアルカリ水溶液を添加して pH 値を 13 以上に調製した後、 $80 \sim 103^\circ\text{C}$ の温度範囲で加熱処理し、次いで、濾別、水洗、乾燥して得られた平均長軸径 $0.004 \sim 0.295 \mu\text{m}$ 、BET比表面積値 $35.9 \sim 212 \text{ m}^2/\text{g}$ 、粉体 pH 値が 8 以上、且つ、可溶性ナトリウム塩の含有量が Na 換算で 300 ppm 以下、可溶性硫酸塩の含有量が SO_4^{2-} 換算で 150 ppm 以下であり、且つ、粒子内部に Al 換算で $0.05 \sim 50$ 重量%のアルミニウムを含有している非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末である。

【 0 0 2 6 】また、本発明は、磁性粒子粉末として鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を使用している磁気記録媒体の非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子の表面が、アルミニウムの水酸化物、アルミニウムの酸化物、ケイ素の水酸化物又はケイ素の酸化物の少なくとも一種で被覆されている前記記載の非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末である。

【 0 0 2 7 】また、本発明は、非磁性支持体、該非磁性支持体上に形成される非磁性粒子粉末と結合剤樹脂とからなる非磁性下地層及び該非磁性下地層の上に形成される鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末と結合剤樹脂とからなる磁気記録層からなる磁気記録媒体において、前記非磁性粒子粉末が前記各非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末であることを特徴とする磁気記録媒体である。

【 0 0 2 8 】また、本発明は、前記磁性粒子粉末として Al 換算で $0.05 \sim 10$ 重量%のアルミニウムが存在している鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を用いることを特徴とする前記記載の磁気記録媒体である。

【 0 0 2 9 】本発明の構成をより詳しく説明すれば、次の通りである。

【 0 0 3 0 】まず、本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末について述べる。

【 0 0 3 1 】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の粒子形状は、被処理粒子粉末の粒子形状とほぼ同じ針状である。ここで、針状とは、文字通りの針状はもちろん、紡錘状や米粒状などを含む意味である。

【 0 0 3 2 】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の平均長軸径は、 $0.004 \sim 0.295 \mu\text{m}$ である。平均長軸径が $0.295 \mu\text{m}$ を超える場合には、粒子サイズが大きすぎるため、塗膜の表面平滑性を害するので好ましくない。 $0.004 \mu\text{m}$ 未満の場合には、粒子の微細化による分子間力の増大により凝集を起こしやすいため、ビヒクル中への分散性が低下する。ビヒクル中における分散性及び塗膜の表面平滑性を考慮すれば、針状ヘマタイト粒子粉末の平均長軸径は $0.008 \sim 0.275 \mu\text{m}$ が好ましく、更に好ましくは $0.016 \sim 0.245 \mu\text{m}$ である。

【 0 0 3 3 】なお、本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の平均短軸径は、 $0.002 \sim 0.147 \mu\text{m}$ であることが好ましい。平均短軸径が $0.147 \mu\text{m}$ を超える場合には、粒子サイズが大きすぎるため、塗膜の表面平滑性を害する傾向が見られる。 $0.002 \mu\text{m}$ 未満の場合には、粒子の微細化による分子間力の増大により凝集を起こしやすいため、ビヒクル中における分散が困難となる傾向が見られる。ビヒクル中における分散性及び塗膜の表面平滑性を考慮すれば、平均短軸径は $0.004 \sim 0.123 \mu\text{m}$ であることがより好ましく、更に好ましくは $0.0079 \sim 0.098 \mu\text{m}$ のものを選ぶべきである。

【 0 0 3 4 】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の軸比（平均長軸径／平均短軸径、以下、単に「軸比」という。）は 2 以上、好ましくは 3 以上であり、その上限値は 20 、好ましくは 10 である。

【 0 0 3 5 】軸比が 2 未満の場合には、十分な強度を有する塗膜を得ることが困難である。軸比が 20 を超える場合には、ビヒクル中での粒子の絡み合いが多くなり、分散性が悪くなったり粘度が増加することがある。

【 0 0 3 6 】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の BET 比表面積値は $35.9 \sim 212 \text{ m}^2/\text{g}$ である。 $35.9 \text{ m}^2/\text{g}$ 未満の場合には、針状ヘマタイト粒子が粗大であったり、粒子及び粒子相互間で焼結が生じた粒子となっており、塗膜の表面平滑性に悪影響を与える。 $212 \text{ m}^2/\text{g}$ を超える場合には、粒子の微細化による分子間力の増大により凝集を起こしやす

いため、ビヒクル中への分散性が低下する。ビヒクル中における分散性及び塗膜の表面平滑性を考慮すれば、BET比表面積値は $38.0 \sim 141.4 \text{ m}^2/\text{g}$ が好ましく、より好ましくは $41.0 \sim 113.1 \text{ m}^2/\text{g}$ である。

【0037】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末は、長軸径の幾何標準偏差値が1.50以下であることが好ましく、1.48以下であることがより好ましい。1.50を超える場合には、存在する粗大粒子が塗膜の表面平滑性に悪影響を与える傾向が見られる。塗膜の表面平滑性を考慮すれば、1.45以下のものを選ぶべきである。工業的な生産性を考慮すれば、得られる針状ヘマタイト粒子粉末の長軸径の幾何標準偏差値の下限値は1.01である。

【0038】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末は、密度化の程度が高いものである。密度化の程度をBET法により測定した比表面積値 S_{BET} 値と電子顕微鏡写真に示されている粒子から計測された長軸径及び短軸径から算出した表面積 S_{TEM} 値との比 S_{BET}/S_{TEM} 値で示した場合、0.5～2.5を有している。

【0039】 S_{BET}/S_{TEM} 値が2.5を超える場合には、高密度化が十分ではなく、粒子内部及び粒子表面に多数の脱水孔が存在するため、ビヒクル中における分散性が不十分となる。ビヒクル中における分散性及び塗膜の表面平滑性を考慮すると S_{BET}/S_{TEM} 値は0.7～2.0が好ましく、より好ましくは0.8～1.6である。

【0040】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末は、粒子の全重量に対しAl換算で0.05～50重量%のアルミニウムを粒子内部にほぼ均一に含有している。

【0041】0.05重量%未満の場合には、得られる非磁性下地層を有する磁気記録媒体は十分な耐久性を有しない。50重量%を超える場合には、得られる非磁性下地層を有する磁気記録媒体は十分な耐久性を有しているが、効果が飽和するため必要以上に含有させる意味がない。得られる磁気記録媒体の耐久性を考慮すると、好ましくは0.5～50重量%、より好ましくは1.0～50重量%である。

【0042】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の粉体pH値は8以上である。粉体pH値が8未満の場合には、非磁性下地層の上に形成されている磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を徐々に腐蝕させ、磁気特性の劣化を引き起こす。鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕防止効果を考慮すると、粉体pH値は8.5～11が好ましく、より好ましくは粉体pH値が9.0～10.5である。

【0043】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイ

ト粒子粉末の可溶性ナトリウム塩の含有量はNa換算で300ppm以下である。300ppmを超える場合には、非磁性下地層の上に形成されている磁気記録層中に含有されている鉄を主体とする針状金属磁性粒子粉末を徐々に腐蝕させ、磁気特性の劣化を引き起こす。また、ビヒクル中における針状ヘマタイト粒子粉末の分散特性が害されやすくなったり、磁気記録媒体の保存状態、特に湿度の高い環境下においては白華現象を生じる場合がある。鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕防止効果を考慮すると、好ましくは250ppm以下、より好ましくは200ppm以下、更により好ましくは150ppm以下である。生産性等の工業性を考慮すれば、その下限値は0.01ppm程度である。

【0044】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の可溶性硫酸塩の含有量は SO_4 換算で150ppm以下である。150ppmを超える場合には、非磁性下地層の上に形成されている磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を徐々に腐蝕させ、磁気特性の劣化を引き起こす。また、ビヒクル中における針状ヘマタイト粒子粉末の分散特性が害されやすくなったり、磁気記録媒体の保存状態、特に湿度の高い環境下においては白華現象を生じる場合がある。鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕防止効果を考慮すると、好ましくは70ppm以下、より好ましくは50ppm以下である。生産性等の工業性を考慮すれば、その下限値は0.01ppm程度である。

【0045】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末は、樹脂吸着強度が65%以上であり、好ましくは68%以上であり、より好ましくは70%以上である。その上限値は95%程度である。

【0046】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末は、必要により、アルミニウムの水酸化物、アルミニウムの酸化物、ケイ素の水酸化物又はケイ素の酸化物の少なくとも1種（以下、「アルミニウムの水酸化物等による被覆」という。）で粒子表面が被覆されていてもよい。粒子表面がアルミニウムの水酸化物等によって被覆されている針状ヘマタイト粒子粉末は、ビヒクル中に分散させた場合に、結合剤樹脂とのなじみがよく、容易に所望の分散度が得られ易い。

【0047】アルミニウムの水酸化物等による被覆量は、アルミニウムの水酸化物やアルミニウムの酸化物の場合はAl換算で、ケイ素の水酸化物やケイ素の酸化物の場合は SiO_2 換算で又はAl換算量と SiO_2 換算量との総和で粒子粉末の全重量に対し0.01～50重量%が好ましい。

【0048】0.01重量%未満である場合には、被覆による分散性向上効果が殆どなく、50重量%を超える場合には、被覆効果が飽和するため、必要以上に添加する意味がない。ビヒクル中の分散性向上効果と生産性を考慮すれば、0.05～20重量%がより好ましい。

10

20

30

40

50

【 0 0 4 9 】 アルミニウムの水酸化物等で被覆されている本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末は、アルミニウムの水酸化物等で被覆されていない本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子の場合とほぼ同程度の粒子サイズ、幾何標準偏差値、BET比表面積値、 S_{BET}/S_{TEM} 値、粉体pH値、可溶性ナトリウム塩含有量及び可溶性硫酸塩含有量を有している。

【 0 0 5 0 】 次に、本発明に係る磁気記録媒体について述べる。

【 0 0 5 1 】 本発明に係る磁気記録媒体は、非磁性支持体、該非磁性支持体上に形成された非磁性下地層及び該非磁性下地層上に形成された磁気記録層とからなる。

【 0 0 5 2 】 前記非磁性支持体としては、現在、磁気記録媒体に汎用されているポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリエチレンナフタレート、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリイミド等の合成樹脂フィルム、アルミニウム、ステンレス等金属の箔や板及び各種の紙を使用することができ、その厚みは、その材質により種々異なるが、通常好ましくは1.0～300 μ m、より好ましくは2.0～200 μ mである。磁気ディスクの場合、非磁性支持体としてはポリエチレンテレフタレートが通常用いられ、その厚みは、通常50～300 μ m、好ましくは60～200 μ mである。磁気テープの場合は、ポリエチレンテレフタレートの場合、その厚みは、通常3～100 μ m、好ましくは4～20 μ m、ポリエチレンナフタレートの場合、その厚みは、通常3～50 μ m、好ましくは4～20 μ m、ポリアミドの場合、その厚みは、通常2～10 μ m、好ましくは3～7 μ mである。

【 0 0 5 3 】 本発明における非磁性下地層は、本発明に係る針状ヘマタイト粒子粉末又は本発明に係るアルミニウムの水酸化物等で被覆されている針状ヘマタイト粒子粉末と結合剤樹脂とからなる。

【 0 0 5 4 】 前記結合剤樹脂としては、現在、磁気記録媒体の製造にあたって汎用されている塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ウレタン樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル-マレイン酸共重合体、ウレタンエラストマー、ブタジエン-アクリロニトリル共重合体、ポリビニルブチラール、ニトロセルロース等セルロース誘導体、ポリエステル樹脂、ポリブタジエン等の合成ゴム系樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイソシアネート、電子線硬化型アクリルウレタン樹脂等とこれらの混合物を使用することができる。

【 0 0 5 5 】 また、各結合剤樹脂には-OH、-COOH、-SO₃M、-OPO₃M₂、-NH₂等の極性基（但し、MはH、Na、Kである。）が含まれていてもよい。粒子粉末の分散性を考慮すれば、極性基として-COOH、-SO₃Mが含まれている結合剤樹脂が好ましい。

【 0 0 5 6 】 針状ヘマタイト粒子粉末と結合剤樹脂との

配合割合は、結合剤樹脂100重量部に対し、針状ヘマタイト粒子粉末が5～2000重量部、好ましくは100～1000重量部である。

【 0 0 5 7 】 針状ヘマタイト粒子粉末が5重量部未満の場合には、非磁性塗料中の針状ヘマタイト粒子粉末が少なすぎるため、塗膜にした時に、針状ヘマタイト粒子粉末の連続分散した層が得られず、塗膜の表面平滑性及び強度が不十分となる。2000重量部を超える場合には、結合剤樹脂の量に対して針状ヘマタイト粒子粉末が多すぎるため、非磁性塗料中で針状ヘマタイト粒子粉末が十分に分散されず、その結果、塗膜にした時に、表面が十分平滑な塗膜が得られ難い。また、針状ヘマタイト粒子粉末が結合剤樹脂によって十分にバインドされないために、得られた塗膜はもろいものとなりやすい。

【 0 0 5 8 】 本発明における非磁性下地層は、塗膜厚さが0.2～10.0 μ mの範囲が好ましい。0.2 μ m未満の場合には、非磁性支持体の表面粗さを改善することが困難となり、塗膜強度も不十分となりやすい。磁気記録媒体の薄層化及び塗膜の強度を考慮すれば、より好ましくは0.5～5.0 μ mの範囲である。

【 0 0 5 9 】 尚、非磁性下地層に、通常の磁気記録媒体の製造に用いられる潤滑剤、研磨剤、帯電防止剤等が必要により結合剤樹脂100重量部に対し0.1～50重量部程度含まれていてもよい。

【 0 0 6 0 】 粒子表面がアルミニウムの水酸化物等によって被覆されていない針状ヘマタイト粒子粉末を含有する非磁性下地層は、塗膜の光沢度が187～300%、好ましくは193～300%、より好ましくは195～300%、塗膜表面粗度Raが0.5～8.5nm、好ましくは0.5～8.0nm、より好ましくは0.5～7.5nm、塗膜のヤング率（相対値）が119～160、好ましくは120～160である。

【 0 0 6 1 】 粒子表面がアルミニウムの水酸化物等によって被覆されている針状ヘマタイト粒子粉末を含有する非磁性下地層は、塗膜の光沢度が190～300%、好ましくは195～300%、より好ましくは197～300%、塗膜表面粗度Raが0.5～8.3nm、好ましくは0.5～7.8nm、より好ましくは0.5～7.3nm、塗膜のヤング率（相対値）が120～160、好ましくは123～160である。

【 0 0 6 2 】 本発明における磁気記録層は、鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末と結合剤樹脂とからなる。

【 0 0 6 3 】 本発明における鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末は、鉄を50～99重量%、好ましくは60～95重量%含有している磁性粒子粉末であり、必要により、鉄以外のAl、Co、Ni、P、Si、B、Nd、La、Y等を0.05～10重量%程度含有していてもよい。

【 0 0 6 4 】 本発明における鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末は、磁性粒子粉末の全重量に対しAl換算

で 0.05 ~ 10 重量% のアルミニウムが存在していることが好ましい。

【0065】磁性粒子粉末の全重量に対し 0.05 重量% 以上のアルミニウムが存在する鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を使用して本発明に係る磁気記録媒体を製造した場合には、アルミニウムが存在する鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の樹脂吸着強度が向上するため、耐久性がより向上する。10 重量% を超える場合には、磁気記録媒体は十分な耐久性を有しており、必要以上に存在させる意味がない。また、非磁性成分であるアルミニウムの増加により鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の磁気特性が損なわれる。

【0066】アルミニウムの存在位置は、鉄を主成分とする針状金属磁性粒子の中央部分のみに含有されている場合、表層部分のみに含有されている場合、中心部から表面に至るまでほぼ均一に含有されている場合のいずれの場合でもよく、また、粒子の表面に被覆層を形成したものであってもよく、更に、これら各種存在位置を組み合わせたものでもよい。磁気記録媒体の耐久性を考慮すれば、アルミニウムが中心部から表面に至るまでほぼ均一に含有されているとともに、粒子表面に被覆層が形成されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末が好ましい。

【0067】粒子内部にアルミニウムを含有している鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末は、周知の通り、針状ゲータイト粒子の生成反応工程において、アルミニウム化合物の添加時期を種々変化させることにより、粒子内部の所望の位置にアルミニウムを含有している針状ゲータイト粒子粉末を得、該針状ゲータイト粒子粉末又は該針状ゲータイト粒子粉末を加熱脱水処理して得られる粒子内部の所望の位置にアルミニウムを含有している針状ヘマタイト粒子粉末を 300 ~ 500℃ の温度範囲で加熱還元することにより得られる。

【0068】粒子表面がアルミニウムで被覆されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末は、粒子の表面がアルミニウムの酸化物や水酸化物等のアルミニウム化合物で被覆されている針状ゲータイト粒子粉末や該針状ゲータイト粒子粉末を加熱脱水処理して得られる粒子表面がアルミニウムの酸化物や水酸化物等のアルミニウム化合物で被覆されている針状ヘマタイト粒子粉末を 300 ~ 500℃ の温度範囲で加熱還元することにより得られる。

【0069】なお、Al と Nd、La、Y 等の希土類金属とが存在している鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を使用して磁気記録媒体を製造した場合には、より耐久性に優れた磁気記録媒体を得ることができる。殊に、Al と Nd とが存在している鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末がより好ましい。

【0070】本発明における鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の粒子の形状は、針状である。ここで、針

状とは、文字通りの針状はもちろん、紡錘状や米粒状などを含む意味である。

【0071】鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の平均長軸径は 0.01 ~ 0.5 μm 、好ましくは 0.03 ~ 0.3 μm であって、平均短軸径が 0.0007 ~ 0.17 μm 、好ましくは 0.003 ~ 0.1 μm である。

【0072】鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の軸比は 3 以上、好ましくは 5 以上であり、ビヒクル中での分散性を考慮すれば、軸比の上限値は 15、好ましくは 10 である。

【0073】特に、アルミニウムが存在する鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の樹脂吸着強度は 65% 以上であり、好ましくは 68% 以上であり、より好ましくは 70% 以上である。

【0074】本発明における鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の磁気特性は、高密度記録化等の特性を考慮すれば、保磁力値が 900 ~ 3500 Oe、好ましくは 1500 ~ 3500 Oe、飽和磁化値が 100 ~ 170 emu/g、好ましくは 120 ~ 170 emu/g である。

【0075】前記非磁性下地層上に設けられた磁気記録層の塗膜厚さは、0.01 ~ 5.0 μm の範囲である。0.01 μm 未満の場合には、均一な塗布が困難で塗りむら等の現象が出やすくなるため好ましくない。5.0 μm を超える場合には、反磁界の影響のため、所望の電磁変換特性が得られにくくなる。好ましくは 0.05 ~ 1.0 μm の範囲である。

【0076】磁気記録層の形成に使用する結合剤樹脂としては、前記非磁性下地層を形成するために用いた結合剤樹脂を使用することができる。

【0077】磁気記録層における鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末と結合剤樹脂との配合割合は、結合剤樹脂 100 重量部に対し、鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末が 200 ~ 2000 重量部、好ましくは 300 ~ 1500 重量部である。

【0078】本発明に係る磁気記録媒体は、非磁性下地層用非磁性粒子粉末としてアルミニウムの水酸化物等によって被覆されていない本発明に係る針状ヘマタイト粒子粉末を用いた場合には、保磁力値が 900 ~ 3500 Oe、好ましくは 1000 ~ 3500 Oe、角形比（残留磁束密度 B_r / 飽和磁束密度 B_m ）が 0.86 ~ 0.95、好ましくは 0.87 ~ 0.95、塗膜の光沢度が 195 ~ 300%、好ましくは 200 ~ 300%、塗膜表面粗度 R_a が 8.5 nm 以下、好ましくは 0.5 ~ 8.3 nm、より好ましくは 0.5 ~ 8.0 nm、塗膜のヤング率（相対値）が 122 ~ 160、好ましくは 124 ~ 160、塗膜の線吸収係数が 1.10 ~ 2.00 μm^{-1} 、好ましくは 1.20 ~ 2.00 μm^{-1} であり、耐久性のうち走行耐久性は 22 分以上、好ましくは

23分以上、更に好ましくは24分以上、すり傷特性はB又はA、好ましくはAであり、保磁力値の変化率

(%)で示す腐蝕性は10.0%以下、好ましくは9.5%以下、飽和磁束密度の変化率(%)で示す腐蝕性は10.0%以下、好ましくは9.5%以下である。

【0079】非磁性下地層用非磁性粒子粉末としてアルミニウムの水酸化物等によって被覆されている本発明に係る針状ヘマタイト粒子粉末を用いた場合には、保磁力値が900~3500Oe、好ましくは1000~3500Oe、角形比(残留磁束密度 B_r /飽和磁束密度 B_m)が0.86~0.95、好ましくは0.87~0.95、塗膜の光沢度が200~300%、好ましくは205~300%、塗膜表面粗度 R_a が8.3nm以下、好ましくは0.5~8.0nm、より好ましくは0.5~7.8nm、塗膜のヤング率(相対値)が124~160、好ましくは126~160、塗膜の線吸収係数が $1.10 \sim 2.00 \mu m^{-1}$ 、好ましくは $1.20 \sim 2.00 \mu m^{-1}$ であり、耐久性のうち走行耐久性は23分以上、好ましくは24分以上、更に好ましくは25分以上、すり傷特性はB又はA、好ましくはAであり、保磁力値の変化率(%)で示す腐蝕性は10.0%以下、好ましくは9.5%以下、飽和磁束密度の変化率(%)で示す腐蝕性は10.0%以下、好ましくは9.5%以下である。

【0080】非磁性下地層用非磁性粒子粉末としてアルミニウムの水酸化物等によって被覆されていない本発明に係る針状ヘマタイト粒子粉末を用い、磁性粒子粉末としてアルミニウムが存在している鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を用いた場合には、保磁力値が900~3500Oe、好ましくは1000~3500Oe、角形比(残留磁束密度 B_r /飽和磁束密度 B_m)が0.86~0.95、好ましくは0.87~0.95、塗膜の光沢度が200~300%、好ましくは205~300%、塗膜表面粗度 R_a が8.3nm以下、好ましくは0.5~8.0nm、より好ましくは0.5~7.8nm、塗膜のヤング率(相対値)が124~160、好ましくは126~160、塗膜の線吸収係数が $1.10 \sim 2.00 \mu m^{-1}$ 、好ましくは $1.20 \sim 2.00 \mu m^{-1}$ であり、耐久性のうち走行耐久性は23分以上、好ましくは24分以上、更に好ましくは25分以上、すり傷特性はB又はA、好ましくはAであり、保磁力値の変化率(%)で示す腐蝕性は10.0%以下、好ましくは9.5%以下、飽和磁束密度の変化率(%)で示す腐蝕性は10.0%以下、好ましくは9.5%以下である。

【0081】非磁性下地層用非磁性粒子粉末としてアルミニウムの水酸化物等によって被覆されている本発明に係る針状ヘマタイト粒子粉末を用い、磁性粒子粉末としてアルミニウムが存在している鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を用いた場合には、保磁力値が900~3500Oe、好ましくは1000~3500Oe、角

形比(残留磁束密度 B_r /飽和磁束密度 B_m)が0.86~0.95、好ましくは0.87~0.95、塗膜の光沢度が205~300%、好ましくは210~300%、塗膜表面粗度 R_a が8.0nm以下、好ましくは0.5~7.8nm、より好ましくは0.5~7.5nm、塗膜のヤング率(相対値)が126~160、好ましくは128~160、塗膜の線吸収係数が $1.10 \sim 2.00 \mu m^{-1}$ 、好ましくは $1.20 \sim 2.00 \mu m^{-1}$ であり、耐久性のうち走行耐久性は24分以上、好ましくは25分以上、更に好ましくは26分以上、すり傷特性はB又はA、好ましくはAであり、保磁力値の変化率(%)で示す腐蝕性は10.0%以下、好ましくは9.5%以下、飽和磁束密度の変化率(%)で示す腐蝕性は10.0%以下、好ましくは9.5%以下である。

【0082】次に、本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の製造法について述べる。

【0083】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末は、被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液を、酸濃度1.0N以上、pH値3.0以下、温度範囲20~100℃の条件で溶解処理を行い、該水性懸濁液中に存在する針状ヘマタイト粒子粉末全体量の5~50重量%を溶解させた後、残存する針状ヘマタイト粒子粉末を水洗して得られる針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液にアルカリ水溶液を添加してpH値を13以上に調整した後、80~103℃の温度範囲で加熱処理して得ることができる。

【0084】被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末は、種々の方法によって得ることができる。例えば、湿式法により直接針状ヘマタイト粒子粉末を生成させる方法、アカゲナイト($\beta\text{-FeOOH}$)粒子粉末を生成させた後、加熱脱水して針状ヘマタイト粒子粉末を得る方法等があるが、一般的な製造法としては、針状ヘマタイト粒子粉末の前駆体である針状ゲータイト粒子粉末を湿式法により生成し、得られた針状ゲータイト粒子粉末を加熱脱水して、針状ヘマタイト粒子粉末を得る方法が工業的にも好ましい。

【0085】まず、被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末の出発原料である針状ゲータイト粒子粉末の一般的な製造法について述べる。

【0086】針状ゲータイト粒子粉末は、後に詳述する通り、第一鉄塩と、水酸化アルカリ、炭酸アルカリ又は水酸化アルカリと炭酸アルカリの混合アルカリのいずれかを用いて反応して得られる鉄の水酸化物や炭酸鉄等の第一鉄含有沈澱物を含む懸濁液に空気等の酸素含有ガスを通気して針状ゲータイト粒子を生成させることによって得られる。

【0087】針状ゲータイト粒子の代表的な基本反応には、周知の通り、①第一鉄塩水溶液に当量以上の水酸化アルカリ水溶液を加えて得られる水酸化第一鉄コロイドを含む懸濁液をpH値11以上にて80℃以下の温度で

酸素含有ガスを通気して酸化反応を行うことにより針状ゲータイト粒子を生成させる方法、②第一鉄塩水溶液と炭酸アルカリ水溶液とを反応させて得られる FeCO_3 を含む懸濁液を、必要により熟成した後、酸素含有ガスを通気して酸化反応を行うことにより紡錘状を呈したゲータイト粒子を生成させる方法、③第一鉄塩水溶液と炭酸アルカリ水溶液及び水酸化アルカリとを反応させて得られる鉄含有沈澱物を含む懸濁液を、必要により熟成した後、酸素含有ガスを通気して酸化反応を行うことにより紡錘状を呈したゲータイト粒子を生成させる方法、④第一鉄塩水溶液に当量未満の水酸化アルカリ水溶液又は炭酸アルカリ水溶液を添加して得られる水酸化第一鉄コロイドを含む第一鉄塩水溶液に酸素含有ガスを通気して酸化反応を行うことにより針状ゲータイト核粒子を生成させ、次いで、該針状ゲータイト核粒子を含む第一鉄塩水溶液に、該第一鉄塩水溶液中の Fe^{2+} に対し当量以上の水酸化アルカリ水溶液を添加した後、酸素含有ガスを通気して前記針状ゲータイト核粒子を成長させる方法、⑤第一鉄塩水溶液に当量未満の水酸化アルカリ水溶液又は炭酸アルカリ水溶液を添加して得られる水酸化第一鉄コロイドを含む第一鉄塩水溶液に酸素含有ガスを通気して酸化反応を行うことにより針状ゲータイト核粒子を生成させ、次いで、該針状ゲータイト核粒子を含む第一鉄塩水溶液に、該第一鉄塩水溶液中の Fe^{2+} に対し当量以上の炭酸アルカリ水溶液を添加した後、酸素含有ガスを通気して前記針状ゲータイト核粒子を成長させる方法及び⑥第一鉄塩水溶液と当量未満の水酸化アルカリ又は炭酸アルカリ水溶液を添加して得られる水酸化第一鉄コロイドを含む第一鉄塩水溶液に酸素含有ガスを通気して酸化反応を行うことにより針状ゲータイト核粒子を生成させ、次いで、酸性乃至中性領域で前記針状ゲータイト核粒子を成長させる方法等がある。

【0088】なお、針状ゲータイト粒子の生成反応中に、粒子の長軸径、短軸径、軸比等の諸特性向上のために通常添加されているNi、Zn、P、Si等の異種元素が添加されていても支障はない。

【0089】また、被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末は、粒子内部に粒子の全重量に対しAl換算で0.05～50重量%のアルミニウムを含有しているものであって、アルミニウムはあらかじめ針状ゲータイト粒子の生成反応においてアルミニウム化合物として添加して針状ゲータイト粒子内部に含有させておくことが望ましい。

【0090】前記針状ゲータイト粒子粉末の生成反応において、第一鉄塩水溶液、水酸化アルカリ、炭酸アルカリ、水酸化アルカリと炭酸アルカリの混合アルカリ又は鉄の水酸化物や炭酸鉄等の第一鉄含有沈澱物を含む懸濁液のいずれの溶液中にアルミニウム化合物を添加してもよく、好ましくは第一鉄塩水溶液である。

【0091】アルミニウム化合物としては、酢酸アルミ

ニウム、硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、硝酸アルミニウム等のアルミニウム塩や、アルミン酸ソーダ等のアルミン酸アルカリ塩、アルミナゾル、水酸化アルミニウム等を用いることができる。

【0092】アルミニウム化合物の添加量は、生成ゲータイト粒子粉末に対しAl換算で0.05～50重量%である。

【0093】本発明における出発原料としての針状ゲータイト粒子粉末は、通常、平均長軸径が0.005～0.4 μm 、平均短軸径が0.0025～0.2 μm であって、軸比が2～20、長軸径の幾何標準偏差値が1.70以下、BET比表面積値が50～250 m^2/g 、粉体pH値が3～9であり、Al換算でアルミニウムを0.05～50重量%、可溶性ナトリウム塩をNa換算で300～1500ppm、可溶性硫酸塩を SO_4 換算で100～3000ppm含有している。

【0094】次に、被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末の製造法について述べる。

【0095】前記被処理粒子粉末である針状ヘマタイト粒子粉末は、出発原料である前記針状ゲータイト粒子粉末を550～850の温度範囲で加熱脱水処理して得ることができる。

【0096】加熱脱水処理の温度が550℃未満の場合には、高密度化が不十分であるため針状ヘマタイト粒子粉末の粒子内部及び粒子表面に脱水孔が多数存在しており、酸による溶解処理の際に脱水孔から溶解が進行する等により粒子形状が維持されず、得られた針状ヘマタイト粒子粉末のビヒクル中における分散性が不十分となり、非磁性下地層を形成した時、表面平滑な塗膜が得られにくい。850℃を超える場合には、針状ヘマタイト粒子粉末の高密度化は十分なされているが、粒子及び粒子相互間の焼結が生じるため、粒子径が増大し、同様に表面平滑な塗膜は得られにくい。加熱脱水処理温度の上限値は、好ましくは800℃である。

【0097】なお、本発明における被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末は、針状ゲータイト粒子粉末を250～500℃の温度範囲で低温加熱脱水処理して低密度針状ヘマタイト粒子粉末を得、次いで、該低密度針状ヘマタイト粒子粉末を550～850℃の温度範囲で高温加熱処理を行うことにより得られる高密度化された針状ヘマタイト粒子粉末であることが好ましい。

【0098】低温加熱脱水温度が250℃未満の場合には、脱水反応に長時間を要するために好ましくない。低温加熱脱水温度が500℃を超える場合には、脱水反応が急激に生起し、粒子の形状が崩れやすくなったり、粒子相互間の焼結を引き起こす可能性がある。低温加熱脱水処理して得られる低密度針状ヘマタイト粒子粉末は、針状ゲータイト粒子粉末から H_2O が脱水され、脱水孔を多数有する低密度粒子からなり、BET比表面積値が50

程度となる。

【0099】得られた低密度針状ヘマタイト粒子粉末は、通常、平均長軸径が $0.005 \sim 0.30 \mu\text{m}$ 、平均短軸径が $0.0025 \sim 0.15 \mu\text{m}$ であって、軸比が $2 \sim 20$ 、長軸径の幾何標準偏差値が 1.70 以下、BET比表面積値が $70 \sim 350 \text{m}^2/\text{g}$ 、 $S_{\text{BET}}/S_{\text{TEm}}$ 値が 2.6 以上、粉体pH値が $3 \sim 9$ であり、Al換算で $0.05 \sim 50$ 重量%のアルミニウムを含有しており、可溶性ナトリウム塩をNa換算で $500 \sim 3000 \text{ppm}$ 、可溶性硫酸塩を SO_4 換算で $300 \sim 4000 \text{ppm}$ 含有している。

【0100】次いで、低密度ヘマタイト粒子粉末を $550 \sim 850^\circ\text{C}$ で高温加熱処理して高密度化された針状ヘマタイト粒子粉末とする。高温加熱処理温度が 550°C 未満の場合には、高密度化が不十分であるため針状ヘマタイト粒子粉末の粒子内部及び粒子表面に脱水孔が多数存在しており、酸による溶解処理の際に脱水孔から溶解が進行する等により粒子形状が維持されず、得られた針状ヘマタイト粒子粉末のビヒクル中における分散性が不十分となり、非磁性下地層を形成した時、表面平滑な塗膜が得られにくい。 850°C を超える場合には、針状ヘマタイト粒子粉末の高密度化は十分なされているが、粒子及び粒子相互間の焼結が生じるため、粒子径が増大し、同様に表面平滑な塗膜は得られにくい。加熱脱水温度の上限値は、好ましくは 800°C である。

【0101】得られた高密度針状ヘマタイト粒子粉末は、通常、平均長軸径が $0.005 \sim 0.30 \mu\text{m}$ 、平均短軸径が $0.0025 \sim 0.15 \mu\text{m}$ であって、軸比が $2 \sim 20$ 、長軸径の幾何標準偏差値が 1.70 以下、BET比表面積値が $35 \sim 150 \text{m}^2/\text{g}$ 、 $S_{\text{BET}}/S_{\text{TEm}}$ 値が $0.5 \sim 2.5$ 、粉体pH値が $2.5 \sim 9$ であり、Al換算で $0.05 \sim 50$ 重量%のアルミニウムを含有しており、可溶性ナトリウム塩をNa換算で $500 \sim 4000 \text{ppm}$ 、可溶性硫酸塩を SO_4 換算で $300 \sim 5000 \text{ppm}$ 含有している。

【0102】本発明における針状ヘマタイト粒子粉末は、 $550 \sim 850^\circ\text{C}$ の温度範囲での加熱脱水処理又は高温加熱処理に先立って、あらかじめ粒子表面を焼結防止剤で被覆処理しておくことが好ましい。焼結防止剤による被覆処理は、出発原料粒子粉末である針状ゲータイ

ト粒子粉末又は $250 \sim 500^\circ\text{C}$ の温度範囲で低温加熱脱水処理して得られる低密度針状ヘマタイト粒子粉末を含む水懸濁液中に焼結防止剤を添加し、混合攪拌した後、濾別、水洗、乾燥すればよい。

【0103】前記焼結防止剤としては、通常使用されるヘキサメタリン酸ナトリウム、ポリリン酸、オルトリン酸等のリン化合物、3号水ガラス、オルトケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、コロイダルシリカ等のケイ素化合物、ホウ酸等のホウ素化合物、酢酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、硝酸アルミ

ニウム等のアルミニウム塩や、アルミン酸ソーダ等のアルミン酸アルカリ塩、アルミナソル、水酸化アルミニウム等のアルミニウム化合物、オキシ硫酸チタン等のチタン化合物を使用することができる。

【0104】針状ゲータイト粒子粉末の粒子表面に存在する焼結防止剤の量は、焼結防止剤の種類や量、アルカリ水溶液中におけるpH値や加熱処理温度等の諸条件により異なるが、粒子粉末の全重量に対して $0.05 \sim 10$ 重量%である。

【0105】次に、本発明における被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末について述べる。

【0106】本発明における被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末は、前記の針状ゲータイト粒子粉末を $550 \sim 850^\circ\text{C}$ の温度範囲で加熱脱水処理して得られる針状ヘマタイト粒子粉末及び針状ゲータイト粒子粉末を $250 \sim 500^\circ\text{C}$ の温度範囲で低温加熱脱水処理して低密度針状ヘマタイト粒子粉末を得、次いで、該低密度針状ヘマタイト粒子粉末を $550 \sim 850^\circ\text{C}$ の温度範囲で高温加熱処理を行うことにより得られる高密度化された針状ヘマタイト粒子粉末のいずれをも用いることができる。

【0107】被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末の粒子形状は、針状である。ここで針状とは、文字通りの針状はもちろん、紡錘状や米粒状などを含む意味である。

【0108】被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末は、平均長軸径が $0.005 \sim 0.3 \mu\text{m}$ 、であり、BET比表面積値が $35 \sim 150 \text{m}^2/\text{g}$ である。

【0109】被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末の平均長軸径が $0.3 \mu\text{m}$ を超える場合には、上記処理後に得られる本発明における針状ヘマタイト粒子粉末の粒子サイズが大きすぎるため、塗膜の表面平滑性を害するので好ましくない。 $0.005 \mu\text{m}$ 未満の場合には、上記処理後に得られる本発明における針状ヘマタイト粒子粉末の粒子の微粒子化による分子間力の増大により、ビヒクル中における分散が困難となる。ビヒクル中における分散性及び塗膜の表面平滑性を考慮すれば、平均長軸径は好ましくは $0.02 \sim 0.25 \mu\text{m}$ である。

【0110】被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末のBET比表面積値の下限値及び上限値を定めた理由は、上記平均長軸径の上限値及び下限値を定めた理由と同様である。ビヒクル中における分散性及び塗膜の表面平滑性を考慮すれば、BET比表面積値は好ましくは $37 \sim 135 \text{m}^2/\text{g}$ である。

【0111】被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末は、平均短軸径が $0.0025 \sim 0.15 \mu\text{m}$ 、長軸径の幾何標準偏差値が 1.70 以下、 $S_{\text{BET}}/S_{\text{TEm}}$ 値が $0.5 \sim 2.5$ 、粉体pH値が $2.5 \sim 9$ であって、可溶性ナトリウム塩がNa換算で $500 \sim 40$

0 0 p p m、可溶性硫酸塩が S O₄ 換算で 3 0 0 ~ 5 0 0 0 p p m 以下であることが好ましい。

【0 1 1 2】被処理粒子粉末である針状ヘマタイト粒子粉末は、針状ヘマタイト粒子粉末に対し A 1 換算で 0 . 0 5 ~ 5 0 重量%のアルミニウムを含有する。

【0 1 1 3】次に、本発明における被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末の酸による溶解処理について述べる。

【0 1 1 4】被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末は、酸による溶解処理を行うにあたって、あらかじめ乾式で粗粉碎をして粗粒をほぐした後、スラリー化し、次いで、湿式粉碎することにより更に粗粒をほぐしておくことが好ましい。湿式粉碎は、少なくとも二次凝集粒子の 4 4 μ m 以上の粗粒が無くなるようにボールミル、サンドグラインダー、コロイドミル等を用いて行えばよい。湿式粉碎の程度は 4 4 μ m 以上の粗粒が 1 0 % 以下、好ましくは 5 % 以下、より好ましくは 0 % である。4 4 μ m 以上の粗粒が 1 0 % を超えて残存していると、次工程における酸による溶解処理の効果が得られ難い。

【0 1 1 5】酸による溶解処理に用いる水性懸濁液中の針状ヘマタイト粒子粉末の濃度は、1 ~ 5 0 0 g / l が好ましく、1 0 ~ 2 5 0 g / l がより好ましい。1 g / l 未満の場合には処理単位当たりの処理量が少なすぎるため工業的に好ましくない。5 0 0 g / l を超える場合には、均一な溶解処理を行うことが困難となる。

【0 1 1 6】酸による溶解処理に用いる酸としては、硫酸、塩酸、硝酸、亜硫酸、塩素酸、過塩素酸、シュウ酸のいずれをも用いることができる。高温での処理を行う場合や溶解処理を行う容器の腐蝕、劣化及び経済性等を考慮すると、硫酸が好ましい。

【0 1 1 7】酸による溶解処理における酸濃度は、1 . 0 N 以上、好ましくは 1 . 2 N 以上、より好ましくは 1 . 5 N 以上である。1 . 0 N 未満の場合には、針状ヘマタイト粒子粉末を溶解させるために非常に長時間を要するため工業的に不利となる。

【0 1 1 8】酸による溶解処理における初期 p H 値は、p H 値 3 . 0 以下、好ましくは p H 値 2 . 0 以下、より好ましくは p H 値 1 . 0 以下である。溶解時間等を考慮すると p H 値 1 . 0 以下が適している。p H 値 3 . 0 を超える場合には、針状ヘマタイト粒子粉末を溶解させるのに非常に長時間を要するため、工業的に不利となる。

【0 1 1 9】酸による溶解処理における水性懸濁液の温度範囲は 2 0 ~ 1 0 0 ° C、好ましくは 5 0 ~ 1 0 0 ° C、より好ましくは 7 0 ~ 1 0 0 ° C である。2 0 ° C 未満の場合には針状ヘマタイト粒子粉末を溶解させるために非常に長時間を要するため、工業的に不利となる。1 0 0 ° C を超える場合には、粒子の溶解が急速に進行するためその制御が困難となり、またオートクレーブ等の装置を必要とするため工業的に好ましくない。

【0 1 2 0】なお、被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末の平均長軸径が比較的大きい領域である

0 . 0 5 ~ 0 . 3 0 μ m の場合には、酸による溶解処理の条件をハードな条件、例えば、酸濃度 1 . 5 N 以上、p H 値 1 . 0 以下及び温度範囲 7 0 ~ 1 0 0 ° C で行うことが好ましく、平均長軸径が比較的小さい領域である

0 . 0 0 5 ~ 0 . 0 5 μ m の場合には、酸による溶解処理の条件をソフトな条件、例えば、酸濃度 1 . 0 ~ 1 . 5 N、p H 値 1 . 0 ~ 3 . 0、温度範囲 2 0 ~ 7 0 ° C で行うことが好ましい。

【0 1 2 1】酸による溶解処理は、被処理粒子粉末である針状ヘマタイト粒子粉末全体重量の 5 ~ 5 0 重量%、好ましくは 1 0 ~ 4 5 重量%、より好ましくは 1 5 ~ 4 0 重量%を溶解させるまで行う。5 重量%未満の場合には、微粒子成分が溶解によって十分に除去されず、5 0 重量%を超える場合には、粒子粉末全体が微粒子化してしまい、また、溶解による損失が大きいため工業的に好ましくない。

【0 1 2 2】なお、酸による溶解処理によって溶解した鉄塩の水溶液は、濾別することによってスラリーから分離して、資源の再利用という観点から針状ヘマタイト粒子粉末の製造の第一鉄塩原料として使用することができる。

【0 1 2 3】次に、被処理粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末のアルカリ性懸濁液中における加熱処理について述べる。

【0 1 2 4】針状ヘマタイト粒子粉末のアルカリ性懸濁液中における加熱処理にあたって、酸による溶解処理後の残存針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液を濾別、水洗して得られたケーキを再度、水中に分散させた針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液としておくか、又は、残存針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液をデカンテーションによって水洗した針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液としておくことが好ましい。

【0 1 2 5】アルカリ性懸濁液の加熱処理に用いるアルカリ性懸濁液中の針状ヘマタイト粒子粉末の濃度は、5 0 ~ 2 5 0 g / l が好ましい。

【0 1 2 6】アルカリ水溶液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム等の水酸化アルカリの水溶液を用いることができる。

【0 1 2 7】針状ヘマタイト粒子粉末を含むアルカリ性懸濁液中の p H 値は 1 3 以上である。p H 1 3 未満の場合には、針状ヘマタイト粒子粉末の粒子表面に存在する焼結防止剤に起因する固体架橋を効果的に取りはずすことができず、粒子内部及び粒子表面に存在する可溶性ナトリウム塩、可溶性硫酸塩等の洗い出しができない。その上限は、p H 値が 1 4 である。針状ヘマタイト粒子粉末の粒子表面に存在する焼結防止剤に起因する固体架橋の取りはずしや可溶性ナトリウム塩、可溶性硫酸塩等の洗い出しの効果、更には、アルカリ性懸濁液の加熱処理

中に針状ヘマタイト粒子粉末の粒子表面に付着したナトリウム等のアルカリを除去するための洗浄効果を考慮すれば、pH値は13.1~13.8の範囲が好ましい。

【0128】前記針状ヘマタイト粒子粉末を含むpH値が13以上のアルカリ性懸濁液の加熱温度は、80℃以上が好ましく、より好ましくは90℃以上である。80℃未満の場合には、針状ヘマタイト粒子粉末の粒子表面に存在する焼結防止剤に起因する固体架橋を効果的に取りはずすことが困難となる。加熱温度の上限値は103℃が好ましく、より好ましくは100℃である。103℃を超える場合には、固体架橋は効果的に取りはずすことはできるが、オートクレーブ等が必要となったり、常圧下においては、被処理液が沸騰するなど工業的に不利となる。

【0129】アルカリ性懸濁液中で加熱処理した針状ヘマタイト粒子粉末は、常法により、濾別、水洗することにより、針状ヘマタイト粒子内部及び粒子表面から洗い出した可溶性ナトリウム塩や可溶性硫酸塩やアルカリ性懸濁液の加熱処理中に針状ヘマタイト粒子粉末の粒子表面に付着したナトリウム等のアルカリを除去し、次いで、乾燥する。

【0130】水洗法としては、デカンテーションによって洗浄する方法、フィルターシクナーを使用して希釈法で洗浄する方法、フィルタープレスに通水して洗浄する方法等の工業的に通常使用されている方法を使用すればよい。

【0131】なお、針状ヘマタイト粒子粉末の粒子内部に含有されている可溶性ナトリウム塩や可溶性硫酸塩を水洗して洗い出しておけば、それ以降の工程、例えば、後出する被覆処理工程において針状ヘマタイト粒子粉末の粒子表面に可溶性ナトリウム塩や可溶性硫酸塩が付着しても水洗により容易に除去することができる。

【0132】次に、本発明におけるアルミニウムの水酸化物等で被覆されている針状ヘマタイト粒子粉末の表面被覆処理は、本発明における針状ヘマタイト粒子粉末を水溶液中に分散して得られる水懸濁液に、アルミニウム化合物、ケイ素化合物又は当該両化合物を添加して混合攪拌することにより、又は、必要により、混合攪拌後にpH値を調整することにより、前記針状ヘマタイト粒子粉末の粒子表面に、アルミニウムの水酸化物、アルミニウムの酸化物、ケイ素の水酸化物及びケイ素の酸化物を被覆すればよく、次いで、濾別、水洗、乾燥、粉碎する。必要により、更に、脱気・圧密処理等を行ってもよい。

【0133】表面被覆処理に用いるアルミニウム化合物及びケイ素化合物としては、前出焼結防止剤として用いているアルミニウム化合物及びケイ素化合物と同じものが使用できる。

【0134】アルミニウム化合物の添加量は、針状ヘマタイト粒子粉末に対しA1換算で0.01~50重量%

である。0.01重量%未満である場合には、被覆による分散性向上効果が殆どなく50重量%を超える場合には、被覆効果が飽和するため、必要以上に添加する意味がない。

【0135】ケイ素化合物の添加量は、針状ヘマタイト粒子粉末に対しSiO₂換算で0.01~50重量%である。0.01重量%未満である場合には、被覆による分散性向上効果が殆どなく、50重量%を超える場合には、被覆効果が飽和するため、必要以上に添加する意味がない。

【0136】アルミニウム化合物とケイ素化合物とを併せて使用する場合には、針状ヘマタイト粒子粉末に対し、A1換算量とSiO₂換算量との総和で0.01~50重量%が好ましい。

【0137】次に、本発明における非磁性下地層の製造法について述べる。

【0138】本発明における非磁性下地層は、非磁性支持体上に、本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末と結合剤樹脂と溶剤とを含む非磁性塗料を塗布して塗膜を形成した後、乾燥することにより得られる。

【0139】溶剤としては、現在、磁気記録媒体に汎用されているメチルエチルケトン、トルエン、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトン、テトラヒドロフラン及びその混合物等を使用することができる。

【0140】溶剤の使用量は、針状ヘマタイト粒子粉末100重量部に対しその総量で50~1000重量部である。50重量部未満では非磁性塗料とした場合に粘度が高くなりすぎ塗布が困難となる。1000重量部を超える場合には、塗膜を形成する際の溶剤の揮散量が多くなりすぎ工業的に不利となる。

【0141】次に、本発明に係る磁気記録媒体の製造法について述べる。

【0142】本発明に係る磁気記録媒体は、非磁性支持体上に形成された非磁性下地層の上に、鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末と結合剤樹脂と溶剤とを含む磁性塗料を塗布し塗膜を形成した後、乾燥して磁気記録層を形成することにより得られる。

【0143】磁性塗料の製造に使用する溶剤としては、前記非磁性下地層を形成するのに用いた溶剤を使用することができる。

【0144】溶剤の使用量は、鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末100重量部に対しその総量で65~1000重量部である。65重量部未満では磁性塗料とした場合に粘度が高くなりすぎ塗布が困難となる。1000重量部を越える場合には、塗膜を形成する際の溶剤の揮散量が多くなりすぎ工業的に不利となる。

【0145】

【発明の実施の形態】本発明の代表的な実施の形態は、次の通りである。

【0146】フルイ残量は、湿式粉碎後のスラリー濃度

を別途に求めておき、固形分 100 g に相当する量のスラリーを 325 メッシュ (目開き 44 μm) のフルイに通し、フルイに残った固形分の量を定量することによって求めた。

【0147】粒子の平均長軸径及び平均短軸径は、電子顕微鏡写真 ($\times 30000$) を縦方向及び横方向にそれぞれ 4 倍に拡大した写真に示される粒子約 350 個について長軸径及び短軸径をそれぞれ測定し、その平均値で示した。

【0148】軸比は、平均長軸径と平均短軸径との比で示した。

【0149】粒子の長軸径の幾何標準偏差値は、下記の方法により求めた値で示した。即ち、上記拡大写真に示される粒子の長軸径を測定した値を、その測定値から計算して求めた粒子の実際の長軸径と個数から統計学的手法に従って対数正規確率紙上に横軸に粒子の長軸径を、縦軸に所定の長軸径区間のそれぞれに属する粒子の累積個数 (積算フルイ下) を百分率でプロットする。そして、このグラフから粒子の個数が 50 % 及び 84.13 % のそれぞれに相当する長軸径の値を読みとり、幾何標準偏差値 = 積算フルイ下 84.13 % における長軸径 / 積算フルイ下 50 % における長軸径 (幾何平均径) に従って算出した値で示した。幾何標準偏差値が 1 に近いほど、粒子の長軸径の粒度分布が優れていることを意味する。

【0150】比表面積は BET 法により測定した値で示した。

【0151】針状ヘマタイト粒子の高密度化の程度は、前述した通り、 S_{BET} / S_{TEM} 値で示した。ここで、 S_{BET} 値は、上記 BET 法により測定した比表面積の値である。 S_{TEM} 値は、前記電子顕微鏡写真から測定した粒子の平均長軸径 $l\text{ cm}$ 、平均短軸径 $w\text{ cm}$ を用いて粒子を直方体と仮定して下記式に従って算出した値である。

$$【0152】S_{TEM} \text{ 値 } (m^2 / g) = \{ (4lw + 2w^2) / (lw^2 \cdot \rho_p) \} \times 10^{-4}$$

(ただし、 ρ_p はヘマタイトの真比重であり、5.2 g / cm^3 を用いた。)

【0153】針状ヘマタイト粒子粉末若しくは鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の粒子内部又は粒子表面に存在する Al、Si、P 及び Nd のそれぞれの含有量は、「蛍光 X 線分析装置 3063 M 型」(理学電機工業株式会社製)を使用し、JIS K0119 の「けい光 X 線分析通則」に従って測定した。

【0154】粉体 pH 値は、試料 5 g を 300 ml の三角フラスコに秤り取り、煮沸した純水 100 ml を加え、加熱して煮沸状態を約 5 分間保持した後、栓をして常温まで放冷し、減量に相当する水を加えて再び栓をして 1 分間振り混ぜ、5 分間静置した後、得られた上澄み液の pH を JIS Z 8802-7 に従って測定し、

得られた値を粉体 pH 値とした。

【0155】針状ヘマタイト粒子粉末の可溶性ナトリウム塩の含有量及び可溶性硫酸塩の含有量は、上記粉体 pH 値の測定用に作製した上澄み液を No. 5 C の濾紙を用いて濾過し、濾液中の Na^+ 及び SO_4^{2-} を誘導結合プラズマ発光分光分析装置 (セイコー電子工業株式会社製) を用いて測定した。

【0156】樹脂吸着強度は、樹脂が針状ヘマタイト粒子粉末もしくは鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末に吸着される程度を示すものであり、下記の方法により求めた樹脂吸着強度が 100 % に近いほど、樹脂が針状ヘマタイト粒子粉末もしくは鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の粒子表面に強く吸着されていることを示す。

【0157】まず、樹脂吸着量 W_a を求める。

【0158】被測定粒子粉末 20 g とスルホン酸ナトリウム基を有する塩化ビニル樹脂 2 g を溶解させた混合溶剤 (メチルエチルケトン 27.0 g、トルエン 16.2 g、シクロヘキサノン 10.8 g) 56 g とを 3 mm ϕ スチールビーズ 120 g とともに 100 ml ポリビンに入れ、60 分間ベントシェーカーで混合分散する。

【0159】次に、この塗料組成物 50 g を取り出し 50 ml の沈降管に入れ回転数 10000 rpm で 15 分間遠心分離を行い、固形部分と溶剤部分とを分離する。そして、溶剤部分に含まれる樹脂固形分濃度を重量法によって定量し、仕込みの樹脂量との差し引きにより、固形部分に存在する樹脂量を求め、これを粒子に対する樹脂吸着量 W_a (mg / g) とする。

【0160】次に、先に分離した固形部分のみを 100 ml トールビーカーに全量取り出し、これに混合溶剤 (メチルエチルケトン 25.0 g、トルエン 15.0 g、シクロヘキサノン 10.0 g) 50 g を加え、15 分間超音波分散を行って懸濁状態とした後、50 ml 沈降管に入れ回転数 10000 rpm で 15 分間遠心分離を行い、固形部分と溶剤部分とを分離する。そして、溶剤部分の樹脂固形分濃度を測定することによって、粒子表面に吸着していた樹脂のうち溶剤相に抽出された樹脂量を定量する。

【0161】更に、上記固形部分のみの 100 ml トールビーカーへの全量取り出しから溶剤相に溶け出した樹脂量の定量までの操作を 2 回繰り返し、合計 3 回の溶剤相中における樹脂の抽出量の総和 W_e (mg / g) を求め、下記の式に従って求めた値を樹脂吸着強度 (%) とした。

$$【0162】\text{樹脂吸着強度}(\%) = \{ (W_a - W_e) / W_a \} \times 100$$

【0163】塗料粘度は、得られた塗料の 25 $^{\circ}\text{C}$ における塗料粘度を、E 型粘度計 EMD-R (株式会社東京計器製) を用いて測定し、ずり速度 $D = 1.92 \text{ sec}^{-1}$ における値で示した。

【0164】非磁性下地層及び磁気記録層の塗膜表面の光沢度は、「グロスメーターUGV-5D」（スガ試験機株式会社製）を用いて塗膜の45°光沢度を測定して求めた。

【0165】表面粗度Raは、「Surfcom-575A」（東京精密株式会社製）を用いて塗布膜の中心線平均粗さRaを測定した。

【0166】磁気記録媒体の耐久性については、次の走行耐久性及びすり傷特性を評価した。

【0167】走行耐久性は、「Media Durability Tester MDT-3000」（Steinberg Associates社製）を用いて、負荷200gw、ヘッドとテープとの相対速度16m/sにおける実可動時間で評価した。実可動時間が長いほど走行耐久性が良いことを示す。

【0168】すり傷特性は、走行後のテープの表面を顕微鏡で観察し、すり傷の有無を目視で評価し、下記の4段階の評価を行った。

A：すり傷なし

B：すり傷若干有り

C：すり傷有り

D：ひどいすり傷有り

【0169】塗膜強度は、「オートグラフ」（株式会社島津製作所製）を用いて塗膜のヤング率を測定して求めた。ヤング率は市販ビデオテープ「AV T-120」（日本ビクター株式会社製）」との相対値で表した。相対値が高いほど塗膜強度が良好であることを示す。

【0170】磁気特性は、「振動試料型磁力計VSM-3S-15」（東英工業株式会社製）を使用し、外部磁場10Koeまでかけて測定した。

【0171】磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕に伴う磁気記録媒体の磁気特性の経時変化は、磁気記録媒体を温度60℃、相対湿度90%の環境下に14日間放置し、放置前後の保磁力値及び飽和磁束密度値を測定し、その変化量を放置前の値で除した値を変化率として百分率で示した。

【0172】光透過の程度は、「自記分光光度計UV-2100」（株式会社島津製作所製）を用いて磁気記録媒体について測定した光透過率の値を下記式に挿入して算出した線吸収係数で示した。線吸収係数は、その値が大きいほど、光を透しにくいことを示す。光透過率の値を測定するにあたっては、上記磁気記録媒体に用いた非磁性支持体と同一の非磁性支持体をブランクとして用いた。

【0173】

線吸収係数 (μm^{-1}) = $\{ \ln(1/t) \} / FT$
 $t: \lambda = 900\text{nm}$ における光透過率 (-)

FT: 測定に用いたフィルムの塗布層（非磁性下地層の膜厚と磁気記録層の膜厚との総和）の厚み (μm)

【0174】磁気記録媒体を構成している非磁性支持

体、非磁性下地層及び磁気記録層の各層の厚みは、下記の方法によって測定した。

【0175】即ち、デジタル電子マイクロメーターK351C（安立電気株式会社製）を用いて、先ず、非磁性支持体の膜厚（A）を測定する。次に、非磁性支持体と該非磁性支持体上に形成された非磁性下地層との厚み

（B）（非磁性支持体の厚みと非磁性下地層の厚みとの総和）を同様にして測定する。更に、非磁性下地層上に磁気記録層を形成することにより得られた磁気記録媒体の厚み（C）（非磁性支持体の厚みと非磁性下地層の厚みと磁気記録層の厚みとの総和）を同様にして測定する。そして、非磁性下地層の厚みは（B）－（A）で示し、磁気記録層の厚みは（C）－（B）で示した。

【0176】＜紡錘状ヘマタイト粒子粉末の製造＞硫酸第一鉄水溶液と炭酸ナトリウム水溶液とを用いて、前記ゲータイト粒子粉末の製造法②により得られたA1換算で1.12重量%のアルミニウムを粒子内部に均一に含有している紡錘状ゲータイト粒子粉末（平均長軸径0.167 μm 、平均短軸径0.0196 μm 、軸比8.

5、長軸径の幾何標準偏差値1.32、BET比表面積値165.3 m^2/g 、粉体pH値6.8、可溶性ナトリウム塩の含有量（Na換算）1821ppm、可溶性硫酸塩の含有量（ SO_4 換算）2162ppm）1200gを水中に懸濁させてスラリーとし、固形分濃度を8g/lに調整した。このスラリー150lを加熱し、温度を60℃とし、0.1Nの水酸化ナトリウム水溶液を加えてスラリーのpH値を10.0に調整した。

【0177】次に、上記アルカリ性スラリー中に、焼結防止剤として3号水ガラス24gを徐々に加え、添加が終わった後、60分間熟成を行った。次に、このスラリーに0.1Nの酢酸溶液を加え、スラリーのpH値を6.0に調整した。その後、常法により、濾別、水洗、乾燥、粉碎を行い、ケイ素の酸化物が粒子表面に被覆されている紡錘状ゲータイト粒子粉末を得た。含有する SiO_2 量は0.52重量%であった。

【0178】得られた紡錘状ゲータイト粒子粉末1000gを、ステンレス製回転炉に投入し、回転駆動させながら空気中で350℃で40分間熱処理を行って加熱脱水処理を行い、低密度紡錘状ヘマタイト粒子粉末を得た。得られた低密度紡錘状ヘマタイト粒子粉末は、平均長軸径が0.143 μm 、平均短軸径が0.0191 μm 、軸比が7.5、長軸径の幾何標準偏差値が1.32、BET比表面積値（ S_{BET} 値）が188.9 m^2/g 、密度化の程度（ $S_{\text{BET}}/S_{\text{TET}}$ 値）が4.40、A1換算で1.23重量%のアルミニウムを含有するものであり、可溶性ナトリウム塩の含有量はNa換算で1682ppm、可溶性硫酸塩は SO_4 換算で976ppm、 SiO_2 量は0.57重量%、粉体pH値は6.1であった。

【0179】次に、上記低密度紡錘状ヘマタイト粒子粉

末 850 g をセラミック製の回転炉に投入し、回転駆動させながら空气中 650℃ で 30 分間熱処理を行い、脱水孔の封孔処理を行った。高密度化された紡錘状ヘマタイト粒子粉末は、平均長軸径が 0.141 μm 、平均短軸径が 0.0192 μm 、軸比が 7.3、長軸径の幾何標準偏差値が 1.33、BET 比表面積値 (S_{BET} 値) が 56.1 m^2/g 、密度化の程度 ($S_{\text{BET}}/S_{\text{TREM}}$ 値) が 1.31、Al 換算で 1.23 重量% のアルミニウムを含有するものであり、可溶性ナトリウム塩の含有量は Na 換算で 2538 ppm、可溶性硫酸塩は SO_4 換算で 2859 ppm、 SiO_2 量は 0.57 重量%、粉体 pH 値は 5.6 であった。

【0180】得られた高密度化された紡錘状ヘマタイト粒子粉末 800 g をあらかじめ奈良式粉碎機で粗粉碎した後、純水 4.7 l に投入し、ホモミキサー (特殊機械工業株式会社製) を用いて 60 分間解膠した。

【0181】次に、得られた高密度化された紡錘状ヘマタイト粒子粉末のスラリーを模型 SGM (ディスバマツ SL: エスシー・アディケム株式会社製) で循環しながら、軸回転数 2000 rpm のもとで 3 時間混合・分散した。得られたスラリー中の針状ヘマタイト粒子粉末の 325 mesh (目開き 44 μm) における篩残分は 0% であった。

【0182】＜紡錘状ヘマタイト粒子粉末の酸による溶解処理＞得られた高密度化された紡錘状ヘマタイト粒子粉末のスラリーに水を添加して該スラリーの濃度を 100 g/l とした後、当該スラリーを 7 l 採取した。採取したスラリーを攪拌しながら、70 重量% の硫酸水溶液を加えて硫酸濃度を 1.3 N とし、スラリーの pH 値を 0.58 に調整した。次に、このスラリーを攪拌しながら加熱して 80℃ まで昇温し、その温度で 5 時間保持して溶解処理を行い、液中に存在している紡錘状ヘマタイト粒子粉末全体量の 29.5 重量% を溶解させた。

【0183】次いで、このスラリーを濾過して濾液 (硫酸鉄の酸性水溶液) を分離した後、デカンテーション法により水洗し、pH 値が 5.0 の水洗スラリーとした。この時点でのスラリー濃度を確認したところ 68 g/l であった。

【0184】ここで、得られた水洗スラリーの一部を分取してブフナーロートを用いて濾別し、純水を通水して濾液の電導度が 30 μS 以下になるまで水洗し、その後、常法によって乾燥させた後、粉碎して、紡錘状ヘマタイト粒子粉末を得た。得られた紡錘状ヘマタイト粒子粉末は、平均長軸径が 0.133 μm 、平均短軸径が 0.0182 μm 、軸比が 7.3、長軸径の幾何標準偏差値が 1.33、BET 比表面積値 (S_{BET} 値) が 60.3 m^2/g 、密度化の程度 ($S_{\text{BET}}/S_{\text{TREM}}$ 値) が 1.34、Al 換算で 1.23 重量% のアルミニウム

紡錘状ヘマタイト粒子粉末

スルホン酸ナトリウム基を有する

ウムを含有するものであり、可溶性ナトリウム塩の含有量が Na 換算で 131 ppm、可溶性硫酸塩の含有量が SO_4 換算で 424 ppm、粉体 pH 値が 4.9 であった。

【0185】＜紡錘状ヘマタイト粒子粉末のアルカリ性懸濁液中の加熱処理＞上記酸による溶解処理後の紡錘状ヘマタイト粒子粉末の水洗スラリーに水を添加して濃度を 50 g/l とし、スラリー 5 l を採取した。このスラリーを攪拌しながら、6 N の NaOH 水溶液を加えてスラリーの pH 値を 13.6 に調整した。次に、このスラリーを攪拌しながら加熱して 95℃ まで昇温し、その温度で 3 時間保持した。

【0186】次に、このスラリーをデカンテーション法により水洗し、pH 値が 10.5 のスラリーとした。正確を期すため、この時点でのスラリー濃度を確認したところ 98 g/l であった。

【0187】次に、得られた水洗スラリー 1 l をブフナーロートを用いて濾別し、純水を通水して濾液の電導度が 30 μS 以下になるまで水洗し、その後、常法によって乾燥させた後、粉碎して、目的とする紡錘状ヘマタイト粒子粉末を得た。得られた紡錘状ヘマタイト粒子粉末は、平均長軸径が 0.133 μm 、平均短軸径が 0.0182 μm 、軸比が 7.3、長軸径の幾何標準偏差値が 1.33、BET 比表面積値 (S_{BET} 値) が 60.1 m^2/g 、密度化の程度 ($S_{\text{BET}}/S_{\text{TREM}}$ 値) が 1.33、Al 換算で 1.23 重量% のアルミニウムを含有するものであり、粉体 pH 値が 9.4、可溶性ナトリウム塩の含有量が Na 換算で 97 ppm、可溶性硫酸塩の含有量が SO_4 換算で 20 ppm、樹脂吸着強度は 72.5% であった。

【0188】＜磁気記録媒体の製造－非磁性支持体上への非磁性下地層の形成＞上記で得られた紡錘状ヘマタイト粒子粉末 12 g と結合剤樹脂溶液 (スルホン酸ナトリウム基を有する塩化ビニル酢酸ビニル共重合樹脂 30 重量% とシクロヘキサノン 70 重量%) 及びシクロヘキサノンとを混合して混合物 (固形分率 72%) を得、この混合物を更にブラストミルで 30 分間混練して混練物を得た。

【0189】この混練物を 140 ml ガラス瓶に 1.5 mm ϕ ガラスビーズ 95 g、結合剤樹脂溶液 (スルホン酸ナトリウム基を有するポリウレタン樹脂 30 重量%、溶剤 (メチルエチルケトン: トルエン = 1:1) 70 重量%)、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン及びトルエンとともに添加し、ペイントシェーカーで 6 時間混合・分散を行って塗料組成物を得た。

【0190】得られた紡錘状ヘマタイト粒子粉末を含む塗料の組成は、下記の通りであった。

100 重量部

29

塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂
スルホン酸ナトリウム基を有するポリウレタン樹脂
シクロヘキサノン
メチルエチルケトン
トルエン

【0191】得られた非磁性塗料の塗料粘度は362cPであった。

【0192】得られた紡錘状ヘマタイト粒子粉末を含む塗料を厚さ12μmのポリエチレンテレフタレートフィルム上にアプリケーターを用いて55μmの厚さに塗布し、次いで、乾燥させることにより非磁性下地層を形成した。非磁性下地層の厚みは3.5μmであった。

【0193】得られた非磁性下地層は、光沢が212%、表面粗度Raが6.1nm、塗膜のヤング率(相対値)は127であった。

【0194】<磁気記録媒体の製造-磁気記録層の形成>粒子中央部にA1換算で1.24重量%、表層部にA1換算で0.83重量%及び表面被覆部にA1換算で0.94重量%のアルミニウムが存在しているとともにNdが0.53重量%存在している鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末(平均長軸径0.112μm、平均短軸径0.0147μm、軸比7.6、保磁力値1908Oe、飽和磁化値136.3emu/g、幾何標準偏差値1.36、樹脂吸着強度82.0%)12g、研磨

鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末
スルホン酸ナトリウム基を有する

塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂
スルホン酸ナトリウム基を有するポリウレタン樹脂
研磨剤(AKP-30)
カーボンブラック(#3250B)
潤滑剤(ミリスチン酸:ステアリン酸ブチル=1:2)
硬化剤(ポリイソシアネート)
シクロヘキサノン
メチルエチルケトン
トルエン

【0197】上記磁性塗料を前記非磁性下地層の上にアプリケーターを用いて15μmの厚さに塗布した後、磁場中において配向・乾燥し、次いで、カレンダー処理を行った後、60℃で24時間硬化反応を行い0.5インチ幅にスリットして磁気テープを得た。磁気記録層の厚みは1.1μmであった。

【0198】得られた磁気テープは、Hcが1983Oe、角型比(Br/Bm)が0.87、光沢度が234%、表面粗度Raが6.1nm、塗膜のヤング率(相対値)が131、線吸収係数が1.24μm⁻¹、走行耐久性が29.2分、すり傷特性がAであった。

【0199】また、磁気テープの耐腐蝕性を示す保磁力値の変化率は4.5%、飽和磁束密度の変化率は2.6%であった。

【0200】

30

10重量部
10重量部
44.6重量部
111.4重量部
66.9重量部

剤(商品名:AKP-30、住友化学株式会社製)1.2g、カーボンブラック(商品名:#3250B、三菱化成株式会社製)0.12g、結合剤樹脂溶液(スルホン酸ナトリウム基を有する塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂30重量%とシクロヘキサノン70重量%)及びシクロヘキサノンとを混合して混合物(固形分率78%)を得、この混合物を更にプラストミルで30分間混練して混練物を得た。

【0195】この混練物を140mlガラス瓶に1.5mmφガラスビーズ95g、結合剤樹脂溶液(スルホン酸ナトリウム基を有するポリウレタン樹脂30重量%、溶剤(メチルエチルケトン:トルエン=1:1)70重量%)、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン及びトルエンとともに添加し、ペイントシェーカーで6時間混合・分散を行った後、潤滑剤及び硬化剤を加え、更に、ペイントシェーカーで15分間混合・分散して磁性塗料を得た。

【0196】得られた磁性塗料の組成は下記の通りであった。

100重量部
10重量部
10重量部
10重量部
3.0重量部
3.0重量部
5.0重量部
65.8重量部
164.5重量部
98.7重量部

【作用】本発明において最も重要な点は、平均長軸径0.005~0.30μm、BET比表面積値35~150m²/gである針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液を酸濃度1.0N以上、pH値3.0以下、温度範囲20~100℃の条件で酸による溶解処理を行い、該水性懸濁液中に存在する針状ヘマタイト粒子粉末全体重の5~50重量%を溶解させた後、残存する針状ヘマタイト粒子粉末を水洗して得られる針状ヘマタイト粒子粉末の水性懸濁液にアルカリ水溶液を添加してpH値を13以上に調製した後、80~103℃の温度範囲で加熱処理し、次いで、濾別、水洗、乾燥して得られた平均長軸径0.004~0.295μm、BET比表面積値35.9~212m²/g、粉体pH値が8以上、可溶性ナトリウム塩の含有量がNa換算で300ppm以下、可溶性硫酸塩の含有量がSO₄換算で150ppm以下

50

下、且つ、粒子内部に Al 換算で 0.05 ~ 50 重量% のアルミニウムを含有している針状ヘマタイト粒子粉末を非磁性下地層用の非磁性粒子粉末として使用した場合には、該結合剤樹脂中における分散性が優れていることに起因して、非磁性下地層の表面平滑性と強度を向上させることができ、当該非磁性下地層の上に鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末を用いた磁気記録層を設けた場合に、磁気記録層の光透過率が小さく、強度が大きいたとも、より表面平滑であって、且つ、より耐久性に優れている磁気記録媒体を得ることができるとともに、磁気記録層中に分散させている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕に伴う磁気特性の劣化を抑制することができるという事実である。

【0201】本発明に係る非磁性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の分散性が優れている理由について、本発明者は、被処理粒子粉末である針状ヘマタイト粒子粉末を含む水性懸濁液を、酸濃度 1.0N 以上、pH 値 3.0 以下、温度範囲 20 ~ 100℃ の条件で酸による溶解処理を行うことにより、長軸径の幾何標準偏差値が 1.50 以下である粗大な粒子や微細な粒子の存在が少ない針状ヘマタイト粒子粉末が得られること、BET 比表面積値が 35.9 ~ 212 m² / g であり、粒子内部及び粒子表面に脱水孔が少ない粒子であること及び高密度針状ヘマタイト粒子相互を強固に架橋して凝集させる原因となっている可溶性ナトリウム塩や可溶性硫酸塩を十分水洗除去することができたことに起因して、凝集物が解きほぐされて、実質的に独立している粒子とすることができたこと等の相乗効果のためと考えている。

【0202】本発明に係る磁気記録媒体の表面平滑性が向上する理由について、本発明者は、本発明に係る非磁

性下地層用針状ヘマタイト粒子粉末の分散性が優れていることに起因して、非磁性下地層の表面平滑性が向上したためと考えている。

【0203】本発明に係る磁気記録媒体の磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕に伴う磁気特性の劣化が抑制されている理由として、本発明者は、金属の腐蝕を促進する可溶性ナトリウム塩や可溶性硫酸塩等の可溶性分が本発明に係る針状ヘマタイト粒子粉末中に少ないこと及び針状ヘマタイト粒子粉末自体の粉体 pH 値が 8 以上と高いことに起因して、鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕の進行が抑制できたものと考えている。

【0204】また、非磁性支持体上に設けられた非磁性下地層の強度を向上させ、磁気記録媒体の耐久性が向上した理由については未だ明らかではないが、本発明者は、針状ヘマタイト粒子粉末の粒子内部にアルミニウムが含有されていることに起因して、非磁性下地層中に含有されているアルミニウム含有針状ヘマタイト粒子粉末の結合剤樹脂との樹脂吸着強度が向上し、その結果、非磁性下地層と非磁性支持体及び磁気記録層との密着度が高まったことによるものと考えている。

【0205】

【実施例】次に、実施例並びに比較例を挙げる。

【0206】＜針状ゲータイト粒子粉末の種類＞

出発原料 1 ~ 7

針状ヘマタイト粒子粉末の出発原料である針状ゲータイト粒子粉末の諸特性を表 1 に示す。

【0207】

【表 1】

出発原料 粒子	針状ゲータイト粒子の生成			針状ゲータイト粒子粉末の特性							
	製造法	添加したアルミニウム化合物の種類	平均長軸径 (μ m)	平均短軸径 (μ m)	幾何標準偏差値	軸比 (-)	BET 比表面積 (m ² /g)	Al 含有量 (重量%)	可溶性 Na 塩 (ppm)	可溶性 硫酸塩 (ppm)	粉体 pH 値 (-)
出発原料 1	①	硫酸アルミニウム	0.188	0.0205	1.31	7.9	141.1	1.68	1378	902	6.3
# 2	②	硫酸アルミニウム	0.223	0.0281	1.33	8.3	96.1	0.82	889	114	6.8
# 3	③	硫酸アルミニウム	0.244	0.0289	1.28	8.5	85.8	3.58	126	1251	6.2
# 4	④	アルミン酸ナトリウム	0.218	0.0228	1.51	9.6	13.8	1.65	583	645	7.9
# 5	⑤	硫酸アルミニウム	0.158	0.0205	1.34	7.3	171.6	2.13	1020	1009	6.0
# 6	⑥	硫酸アルミニウム	0.258	0.0301	1.31	8.1	69.6	0.66	1406	593	5.3
# 7	⑦	—	0.333	0.0370	1.42	9.0	65.8	—	552	618	7.2

【0208】＜低密度針状ヘマタイト粒子粉末の製造＞
実施例 1 ~ 7、比較例 1 ~ 6

出発原料である針状ゲータイト粒子粉末の種類、焼結防止剤の種類及び量、加熱脱水温度及び時間を種々変化した以外は、前記発明の実施の形態と同様にして低密度針状ヘマタイト粒子粉末を得た。なお、比較例 4 で得ら

れた粒子粉末は、針状ゲータイト粒子粉末である。

【0209】この時の主要製造条件を表 2 に、得られた低密度針状ヘマタイト粒子粉末の諸特性を表 3 に示す。

【0210】

【表 2】

実施例 及び 比較例	針状ヘマタイト 粒子の種類	焼結防止処理			加熱脱水	
		種 類	換算	添加量 (重量%)	温度 (℃)	時間 (分)
実施例1	実施の形態の項に 記載の粒子	3号水ガラス	SiO ₂	0.5	340	30
" 2	出発原料1	3号水ガラス リン酸	SiO ₂ P	1.0 1.0	350	60
" 3	" 2	リン酸	P	1.5	330	60
" 4	" 3	ヘキサメタリン酸ソーダ	P	2.0	330	60
" 5	" 4	3号水ガラス	SiO ₂	3.0	340	45
" 6	" 5	ヘキサメタリン酸ソーダ	P	1.5	300	120
" 7	" 6	3号水ガラス リン酸	SiO ₂ P	2.0 1.0	360	30
比較例1	実施の形態の項に 記載の粒子	—	—	—	320	60
" 2	"	—	—	—	330	45
" 3	"	3号水ガラス	SiO ₂	1.5	340	30
" 4	"	リン酸	P	1.5	—	—
" 5	"	リン酸	P	1.0	340	30
" 6	出発原料7	3号水ガラス	SiO ₂	1.0	320	60

【 0 2 1 1 】

【表 3】

実施例 及び 比較例	低密度針状ヘマタイト粒子粉末の特性													
	平均 長軸径 (μ m)	平均 短軸径 (μ m)	幾何標準 偏差値 (-)	軸比 (-)	Al 含有量 (重量%)	S _{DET} 値 (m ² /g)	S _{TEM} 値 (m ² /g)	S _{DET} / S _{TEM} 値 (-)	焼結防止剤の量		可溶性 Na塩 (ppm)	可溶性 硫酸塩 (ppm)	粉体 pH値 (-)	樹脂吸 着強度 (%)
									換算	含有量 (重量%)				
実施例1	0.144	0.0194	1.35	7.4	1.23	153.8	42.3	3.63	SiO ₂	0.55	1705	964	6.3	—
" 2	0.150	0.0191	1.35	7.9	1.82	149.0	42.8	3.48	SiO ₂ P	1.07 1.07	2108	1332	6.2	—
" 3	0.195	0.0240	1.29	8.1	0.90	115.3	34.0	3.39	P	1.68	1811	1290	6.4	—
" 4	0.215	0.0250	1.33	8.6	3.90	111.5	32.6	3.42	P	2.27	1493	1688	6.1	—
" 5	0.171	0.0193	1.33	8.9	1.83	95.9	42.1	2.28	SiO ₂	3.27	1276	919	7.3	—
" 6	0.120	0.0168	1.36	7.1	2.35	180.6	49.0	3.69	P	1.67	1929	1456	5.9	—
" 7	0.234	0.0285	1.33	8.2	0.51	81.2	28.6	2.84	SiO ₂ P	2.21 1.11	2352	827	5.8	—
比較例1	0.142	0.0193	1.36	7.4	1.23	148.3	42.6	3.48	—	—	1695	953	6.3	46.8
" 2	0.137	0.0198	1.37	6.9	1.24	136.8	41.7	3.28	—	—	1714	987	6.4	—
" 3	0.140	0.0193	1.36	7.3	1.23	151.2	42.6	3.55	SiO ₂	1.65	1742	1001	6.2	40.6
" 4	—	—	—	—	—	—	—	—	P	1.50	987	685	6.5	—
" 5	0.143	0.0190	1.37	7.5	1.22	158.6	43.2	3.67	P	1.09	1671	972	6.3	—
" 6	0.256	0.0331	1.42	7.7	—	78.8	24.7	3.18	SiO ₂	1.10	1198	1045	6.9	—

【 0 2 1 2 】＜高密度針状ヘマタイト粒子粉末の製造＞

実施例 8 ～ 14、比較例 7 ～ 11

低密度針状ヘマタイト粒子粉末の種類、高密度化加熱処理の温度及び時間を種々変化させた以外は、前記発明の実施の形態と同様にして、高密度針状ヘマタイト粒子粉末を得た。

【 0 2 1 3 】この時の主要製造条件を表 4 に、得られた高密度針状ヘマタイト粒子粉末の諸特性を表 5 に示す。

【 0 2 1 4 】

【表 4】

実施例 及び 比較例	低密度針状 ヘマタイト粒子 等の種類	高密度化加熱処理	
		温度 (℃)	時間 (分)
実施例8	実施例1	630	60
" 9	" 2	650	60
" 10	" 3	680	30
" 11	" 4	640	75
" 12	" 5	680	30
" 13	" 6	660	30
" 14	" 7	710	20
比較例7	比較例2	680	30
" 8	" 4	680	30
" 9	" 5	450	30
" 10	" 6	850	30
" 11	" 6	670	30

【 0 2 1 5 】

【 表 5 】

実施例 及び 比較例	高密度針状ヘマタイト粒子粉末の特性													
	平均 長径径 (μm)	平均 短径径 (μm)	幾何標準 偏差値 (-)	軸比 (-)	Al 含有量 (重量%)	S_{DET} 値 (m^2/g)	S_{TEM} 値 (m^2/g)	$S_{\text{DET}}/$ S_{TEM} 値 (-)	焼結防止剤の量 換算 含有量 (重量%)		可溶性 Na塩 (ppm)	可溶性 硫酸塩 (ppm)	粉体 pH値 (-)	樹脂吸 着率 (%)
実施例8	0.138	0.0193	1.35	7.2	1.23	51.4	42.6	1.21	SiO ₂	0.55	2516	2788	5.3	—
" 9	0.151	0.0198	1.36	7.6	1.82	52.6	41.4	1.27	SiO ₂ P	1.07 1.06	3009	3072	5.2	—
" 10	0.195	0.0245	1.31	8.0	0.90	43.1	33.4	1.29	P	1.66	2641	2904	5.3	—
" 11	0.213	0.0253	1.34	8.4	3.91	41.2	32.2	1.28	P	2.25	2038	3456	5.0	—
" 12	0.168	0.0196	1.34	8.6	1.83	55.2	41.5	1.33	SiO ₂	3.29	1515	2622	6.2	—
" 13	0.120	0.0170	1.35	7.1	2.35	56.1	48.5	1.16	P	1.68	2463	3291	4.9	—
" 14	0.230	0.0287	1.34	8.0	0.51	41.0	28.5	1.44	SiO ₂ P	2.23 1.10	3652	2649	4.8	—
比較例7	0.068	0.0333	1.86	2.0	1.24	13.8	28.8	0.48	—	—	2588	2862	5.3	21.8
" 8	0.128	0.0226	1.65	5.7	1.23	25.6	37.0	0.69	P	1.66	2832	2904	5.3	36.8
" 9	0.142	0.0193	1.37	7.4	1.23	109.8	42.6	2.37	P	1.09	2613	3008	5.4	51.3
" 10	0.110	0.0260	1.68	4.2	—	26.8	33.1	0.81	SiO ₂	1.10	1582	2936	5.3	36.8
" 11	0.234	0.0295	1.44	7.9	—	42.5	27.7	1.53	SiO ₂	1.10	1654	2890	5.8	37.8

【 0 2 1 6 】＜針状ヘマタイト粒子粉末の酸による溶解
処理＞

実施例 15～21、比較例 12～13

高密度針状ヘマタイト粒子粉末の種類、湿式粉碎の有
無、酸濃度、スラリーのpH値、加熱温度及び加熱時間
を種々変化させた以外は、前記発明の実施の形態と同様

にして、針状ヘマタイト粒子粉末を得た。

【 0 2 1 7 】この時の主要製造条件を表6に、得られた
針状ヘマタイト粒子粉末の諸特性を表7に示す。

【 0 2 1 8 】

【 表 6 】

実施例 及び 比較例	高密度針状 ヘマタイト 粒子の種類	湿式粉碎		酸による溶解処理				
		有無	篩分量 (重量%)	酸の種類	濃度 (N)	温度 (℃)	時間 (hr)	pH値 (-)
実施例15	実施例8	有	0	硫酸	1.5	85	5.0	0.55
" 16	" 9	有	0	"	1.4	90	6.0	0.61
" 17	" 10	有	0	"	1.8	85	7.0	0.48
" 18	" 11	有	0	"	1.6	75	5.0	0.50
" 19	" 12	有	0	"	1.3	75	2.5	0.71
" 20	" 13	有	0	"	1.5	80	2.0	0.68
" 21	" 14	有	0	"	2.0	90	7.0	0.36
比較例12	実施の形態の項に記 載の粒子	有	0	硫酸	3.0E-05	80	5.5	4.7
" 13	比較例11	有	0	"	4.0E-04	80	8.0	3.4

【 0 2 1 9 】

50 【 表 7 】

実施例 及び 比較例	酸による溶解処理後、水洗した針状ヘマタイト粒子粉末の特性														
	平均 長軸径 (μm)	平均 短軸径 (μm)	長径標準 偏差値 (-)	軸比 (-)	溶解量 (重量%)	Al 含有量 (重量%)	S_{DET} 値 (m^2/g)	S_{TAM} 値 (m^2/g)	$S_{\text{DET}}/$ S_{TAM} 値 (-)	焼結防止剤の量		可溶性 Na塩 (ppm)	可溶性 硫酸塩 (ppm)	粉体 pH値 (-)	炭素吸 着容量 (%)
										換算	含有量 (重量%)				
実施例15	0.132	0.0187	1.34	7.1	25.8	1.22	56.1	44.0	1.27	SiO_2	0.54	118	343	5.0	68.6
" 16	0.142	0.0179	1.35	7.9	31.2	1.83	57.6	45.7	1.26	SiO_2 P	1.07 1.05	141	410	5.2	68.3
" 17	0.173	0.0218	1.31	7.9	39.8	0.91	48.2	37.5	1.29	P	1.67	124	368	5.1	66.8
" 18	0.195	0.0231	1.33	8.4	21.3	3.92	45.6	36.3	1.29	P	2.26	89	532	4.9	67.1
" 19	0.163	0.0195	1.33	8.4	11.6	1.85	58.1	41.8	1.39	SiO_2	3.30	72	295	5.3	71.2
" 20	0.121	0.0145	1.35	7.3	18.2	2.36	61.2	49.8	1.23	P	1.68	103	491	6.1	70.6
" 21	0.195	0.0227	1.33	8.6	42.8	0.52	47.1	35.9	1.31	SiO_2 P	2.24 1.11	152	206	5.0	66.9
比較例12	0.138	0.0194	1.35	7.1	0.3	1.23	60.8	42.4	1.20	SiO_2	0.58	107	314	5.3	61.2
" 13	0.234	0.0235	1.44	7.9	1.0	---	40.5	27.6	1.47	SiO_2	1.11	95	357	5.2	54.3

【0220】＜針状ヘマタイト粒子粉末のアルカリ性懸濁液の加熱処理＞

実施例22～28、参考例1～2

針状ヘマタイト粒子粉末の種類、アルカリ性懸濁液の加熱処理の有無、スラリーのpH値、加熱温度及び加熱時間
20
間を種々変化させた以外は、前記発明の実施の形態と同様にして針状ヘマタイト粒子粉末を得た。

【0221】この時の主要製造条件を表8に、得られた針状ヘマタイト粒子粉末の諸特性を表9に示す。

【0222】

【表8】

実施例 及び 参考例	酸による溶解処理 済針状ヘマタイト 粒子の種類	アルカリ水溶液中加熱処理		
		pH値	温度	時間
		(-)	($^{\circ}\text{C}$)	(分)
実施例22	実施例15	13.6	90	180
" 23	" 16	13.5	95	180
" 24	" 17	13.2	85	240
" 25	" 18	13.4	85	180
" 26	" 19	13.5	80	300
" 27	" 20	13.3	95	120
" 28	" 21	13.2	90	240
参考例1	実施例15	9.3	90	180
" 2	" 15	13.1	43	180

【0223】

【表9】

実施例 及び 参考例	アルカリ水溶液中加熱処理後、水洗した針状ヘマタイト粒子粉末の特性												
	平均 長軸径 (μm)	平均 短軸径 (μm)	長短軸比 (-)	陸比 (-)	Al 含有量 (重量%)	S_{max} 値 (m^2/g)	S_{TD} 値 (m^2/g)	$S_{\text{max}}/S_{\text{TD}}$ 値 (-)	焼結防止剤の量		可溶性	可溶性	粉体
									換算 含有量 (重量%)	含有量 (重量%)	Na塩 (ppm)	硫酸塩 (ppm)	pH値 (-)
実施例22	0.132	0.0188	1.34	7.0	1.22	57.0	43.8	1.30	SiO_2	0.44	96	7	9.2
" 23	0.142	0.0179	1.33	7.9	1.33	57.3	45.7	1.25	SiO_2 P	0.77 0.32	101	10	9.1
" 24	0.173	0.0217	1.31	8.0	0.91	49.6	37.7	1.32	P	0.48	72	6	9.1
" 25	0.195	0.0231	1.31	8.4	3.92	46.3	35.3	1.31	P	0.61	55	21	8.9
" 26	0.163	0.0195	1.38	8.4	1.85	69.6	41.8	1.43	SiO_2	2.25	52	6	8.9
" 27	0.121	0.0166	1.35	7.3	2.36	62.0	49.5	1.25	P	0.50	92	16	9.3
" 28	0.195	0.0227	1.32	8.6	0.52	47.1	35.9	1.31	SiO_2 P	1.68 0.34	110	3	9.6
参考例1	0.132	0.0188	1.34	7.0	1.22	57.1	43.8	1.30	SiO_2	0.43	136	233	7.3
" 2	0.132	0.0188	1.34	7.0	1.22	57.3	43.8	1.31	SiO_2	0.44	156	216	7.7

【 0 2 2 4 】 < 針状ヘマタイト粒子粉末の表面被覆処理 >

実施例 2 9

アルカリ性懸濁液中における加熱処理後にデカンテーション法により水洗して得られた実施例 2 2 の pH 値が 1 0 . 5 の水洗スラリーは、スラリー濃度が 5 0 g / l であった。この水洗スラリー 4 l を再度加熱して 6 0 ° C とし、該スラリーに 1 . 0 N のアルミン酸ナトリウム水溶液 7 4 . 1 m l (針状ヘマタイト粒子粉末に対して A 1 換算で 1 . 0 重量 % に相当する。) を加え、 3 0 分間保持した後、酢酸水溶液を用いて pH 値を 8 . 0 に調整した。次いで、前記発明の実施の形態と同様にして、濾別、水洗、乾燥、粉碎して粒子表面がアルミニウムの水酸化物により被覆されている針状ヘマタイト粒子粉末を得た。

【 0 2 2 5 】 この時の主要製造条件を表 1 0 に、得られた針状ヘマタイト粒子粉末の諸特性を表 1 1 に示す。

【 0 2 2 6 】 尚、表面処理における被覆物の種類の A はアルミニウムの水酸化物であり、S はケイ素の酸化物を表わす。

【 0 2 2 7 】 実施例 3 0 ~ 3 5

針状ヘマタイト粒子粉末の種類、表面処理物の種類及び量を種々変化させた以外は、実施例 2 9 と同様にして、常法により粒子表面がアルミニウムの水酸化物等により被覆されている針状ヘマタイト粒子粉末を得た。

【 0 2 2 8 】 この時の主要製造条件を表 1 0 に、得られた針状ヘマタイト粒子粉末の諸特性を表 1 1 に示す。

【 0 2 2 9 】

【 表 1 0 】

実施例	アルカリ水溶液中加熱処理後針状ヘマタイト粒子の種類	表面処理		被覆物		
		種 類	添加量 (AlもしくはSi O ₂ 換算) (重量%)	種類	換算	被覆量 (重量%)
実施例29	実施例22	アルミン酸ナトリウム	1.0	A	Al	0.99
" 30	" 23	3号水ガラス	1.0	S	SiO ₂	0.98
" 31	" 24	硫酸アルミニウム 3号水ガラス	1.5 0.5	A S	Al SiO ₂	1.47 0.49
" 32	" 25	酢酸アルミニウム	4.0	A	Al	3.85
" 33	" 26	アルミン酸ナトリウム コロイダルシリカ	2.0 0.5	A S	Al SiO ₂	1.96 0.49
" 34	" 27	コロイダルシリカ	2.0	S	SiO ₂	1.95
" 35	" 28	アルミン酸ナトリウム	15.0	A	Al	13.00

【 0 2 3 0 】

【 表 1 1 】

実施例	表面処理後、水洗した針状ヘマタイト粒子粉末の特性													
	平均	平均	長短軸比 偏差値	軸比	Al含 有量*	S _{表面} 値	S _{表面} 値	S _{表面} / S _{表面} 値	焼結防止剤の量		可溶性	可溶性	粉体	吸着度
	長軸径	短軸径							換算	含有量 (質量%)	Na ₂ 塩	硫酸塩		
	(μm)	(μm)												
実施例29	0.131	0.0188	1.34	7.0	1.22	57.3	43.9	1.31	SiO ₂	0.44	91	1	9.4	78.2
# 30	0.142	0.0179	1.35	7.9	1.83	68.1	45.7	1.27	SiO ₂ P	0.77 0.32	78	6	9.2	81.2
# 31	0.173	0.0211	1.31	8.0	0.91	48.9	37.7	1.30	P	0.48	63	6	9.1	83.6
# 32	0.195	0.0232	1.33	8.4	3.92	46.9	35.1	1.34	P	0.61	71	2	9.0	84.1
# 33	0.163	0.0195	1.33	8.4	1.85	61.2	41.8	1.46	SiO ₂	2.25	58	8	8.9	80.6
# 34	0.121	0.0164	1.35	7.3	2.36	63.6	49.5	1.28	P	0.50	62	3	9.0	79.8
# 35	0.195	0.0221	1.33	8.6	0.52	47.4	35.9	1.32	SiO ₂ P	1.68 0.34	65	1	9.2	81.6

* 表面積質量を除いたAl含有量

【0231】＜磁気記録媒体の製造－非磁性支持体上への非磁性下地層の形成＞

実施例36～49、比較例14～22、参考例3～11
実施例15～35、比較例1、3、7～13及び参考例1～2で得られた針状ヘマタイト粒子粉末を用いて、前記発明の実施の形態と同様にして、非磁性下地層を形成

した。

【0232】この時の主要製造条件及び諸特性を表12及び表13に示す。

【0233】

【表12】

実施例	非磁性塗料の組成		非磁性塗料	非磁性下地層の特性			
	針状ヘマタイト粒子の種類	粉末/磁層の質量比		膜厚	光沢度	R _a	ヤング率
		(-)	(cP)	(μm)	(%)	(nm)	(相対値)
実施例36	実施例22	5.0	333	3.5	212	6.2	123
#37	#23	5.0	358	3.4	201	6.4	123
#38	#24	5.0	333	3.4	205	6.4	128
#39	#25	5.0	284	3.5	203	6.4	130
#40	#26	5.0	230	3.4	218	5.4	128
#41	#27	5.0	410	3.3	220	5.8	125
#42	#28	5.0	384	3.4	215	5.7	134
#43	#29	5.0	333	3.5	213	5.8	127
#44	#30	5.0	284	3.5	210	6.0	127
#45	#31	5.0	333	3.5	213	6.1	130
#46	#32	5.0	207	3.5	216	5.8	136
#47	#33	5.0	230	3.4	223	5.0	129
#48	#34	5.0	284	3.3	221	5.6	125
#49	#35	5.0	207	3.5	220	5.0	136

【0234】

【表13】

比較例 及び 参考例	非磁性塗料の製造		非磁性塗料	非磁性下地層の特性			
	針状ヘマ イト粒子の種 類	粉末/樹 脂の重量 比 (-)	粘度 (cP)	膜厚 (μm)	光沢度 (%)	Ra (nm)	ヤング率 (相対値)
比較例14	比較例1	5.0	7,680	3.5	125	20.6	106
" 15	" 3	5.0	10,240	3.7	83	38.9	99
" 16	" 7	5.0	384	3.5	142	20.2	110
" 17	" 8	5.0	640	3.5	173	12.3	111
" 18	" 9	5.0	5,632	3.6	126	26.5	106
" 19	" 10	5.0	230	3.5	160	18.2	106
" 20	" 11	5.0	410	3.5	183	9.9	114
" 21	" 12	5.0	384	3.5	189	9.2	116
" 22	" 13	5.0	435	3.5	175	13.6	116
参考例3	実施例15	5.0	384	3.5	200	7.2	123
" 4	" 16	5.0	410	3.4	195	7.6	121
" 5	" 17	5.0	410	3.5	198	6.8	120
" 6	" 18	5.0	281	3.4	196	7.4	132
" 7	" 19	5.0	281	3.6	211	6.4	126
" 8	" 20	5.0	410	3.5	211	6.0	124
" 9	" 21	5.0	384	3.4	211	6.3	131
" 10	参考例1	5.0	384	3.5	210	6.8	121
" 11	" 2	5.0	230	3.4	206	6.8	124

【0235】＜磁気記録媒体の製造－磁気記録層の形成
＞磁気記録層の形成に用いた鉄を主成分とする針状金属
磁性粒子粉末とその諸特性を表14に示す。

【0236】
【表14】

磁性粒子の種類	鉄を主成分とする針状金属磁性粒子の特性									
	平均 長径値 (μm)	平均 短径値 (μm)	誤り標準 偏差値 (-)	軸比 (-)	保磁力値 (Oe)	飽和 磁化値 (emu/g)	存在Al量			存在Nd 量 (重量%)
							中心部 (重量%)	表面部 (重量%)	表面被覆 (重量%)	強度 (%)
金属磁性粒子(a)	0.110	0.0150	1.36	7.3	1,915	131.6	2.61	1.36	0.01	72.5
金属磁性粒子(b)	0.098	0.0134	1.35	7.3	1,938	130.5	1.32	2.84	0.01	80.1
金属磁性粒子(c)	0.101	0.0144	1.38	7.0	2,065	128.9	1.38	2.65	0.78	89.6
金属磁性粒子(d)	0.125	0.0184	1.35	6.8	1,896	130.8	0.01	0.01	0.01	57.6

【0237】実施例50～63、比較例23～31、参
考例12～20
実施例36～49、比較例14～22及び参考例3～1
1で得られた非磁性下地層の種類、鉄を主成分とする針
状金属磁性粒子粉末の種類を種々変化させた以外は、前
記発明の実施の形態と同様にして、磁気記録媒体を製造

した。

【0238】この時の主要製造条件及び諸特性を表15
及び表16に示す。

【0239】
【表15】

実施例	磁気記録媒体の製造			磁気記録媒体の特性										
	非磁性下地層の種類	磁性粒子の種類	粉末／樹脂の重量比 (－)	磁性層の膜厚 (μm)	保磁力 (Oe)	Br/Bm (－)	光沢度 (%)	Ra (nm)	ヤング率 (相対値)	線吸収係数 (μm^{-1})	耐久性		耐腐蝕性	
											走行耐久性 (min)	すり傷特性	保磁力値の変化率 (%)	Bm値の変化率 (%)
実施例50	実施例36	実施の形態の粒子	5.0	1.0	1,979	0.87	230	5.8	127	1.22	29.6	A	3.1	2.8
" 51	" 37	金属磁性粒子(a)	5.0	1.0	1,984	0.87	226	6.4	129	1.24	24.8	B	4.2	4.6
" 52	" 38	"	5.0	1.0	1,990	0.88	226	6.2	128	1.26	24.8	B	4.6	3.1
" 53	" 39	金属磁性粒子(b)	5.0	1.0	2,005	0.87	220	6.4	131	1.28	27.7	A	2.6	2.1
" 54	" 40	"	5.0	1.0	1,994	0.87	243	6.0	132	1.27	28.9	A	3.5	1.8
" 55	" 41	金属磁性粒子(c)	5.0	1.1	2,141	0.88	245	5.8	131	1.24	30以上	A	3.2	3.4
" 56	" 42	"	5.0	1.1	2,145	0.88	238	6.1	132	1.25	30以上	A	3.4	3.8
" 57	" 43	実施の形態の粒子	5.0	1.1	1,981	0.88	231	5.8	128	1.25	30以上	A	3.4	2.6
" 58	" 44	金属磁性粒子(a)	5.0	1.0	1,994	0.88	236	5.5	132	1.25	30以上	A	4.1	1.6
" 59	" 45	"	5.0	1.0	1,980	0.89	230	6.1	133	1.26	30以上	A	4.6	4.1
" 60	" 46	金属磁性粒子(b)	5.0	1.1	2,001	0.90	237	6.0	136	1.28	30以上	A	1.8	3.8
" 61	" 47	"	5.0	1.0	2,010	0.89	245	5.3	137	1.26	30以上	A	0.8	0.6
" 62	" 48	金属磁性粒子(c)	5.0	1.0	2,141	0.90	241	5.8	135	1.25	30以上	A	2.6	2.8
" 63	" 49	"	5.0	1.0	2,138	0.90	243	5.9	133	1.25	30以上	A	2.6	1.6

【 0 2 4 0 】

【表 1 6】

比較例 及び 参考例	磁気記録媒体の製造			磁気記録媒体の特性										
	非磁性下地 層の種類	磁性粒子の種類	粉末/ 樹脂の 重量比	磁性層 の膜厚	保磁力 値	Br/Bm	光沢度	Ra	ヤング 率	線吸収 係数	耐久性		耐腐蝕性	
											走行 耐久値 (min)	すり傷 特性	保磁力 値の変 化率 (%)	Bm値の 変化率 (%)
比較例23	比較例14	金属磁性粒子(a)	5.0	1.2	1,957	0.78	135	24.3	113	1.04	8.3	D	38.2	32.6
" 24	" 15	"	5.0	1.3	1,961	0.76	118	38.5	96	1.09	1.6	D	41.2	28.1
" 25	" 16	"	5.0	1.1	1,968	0.82	173	19.8	112	1.16	9.2	D	36.5	29.2
" 26	" 17	"	5.0	1.1	1,963	0.84	182	12.6	113	1.14	14.5	C	31.3	26.5
" 27	" 18	"	5.0	1.2	1,954	0.78	161	21.9	110	1.06	12.6	C	32.1	21.3
" 28	" 19	金属磁性粒子(d)	5.0	1.1	1,863	0.84	178	12.6	113	1.09	13.6	C	36.5	16.8
" 29	" 20	"	5.0	1.0	1,871	0.85	190	10.7	116	1.15	11.8	D	17.9	17.8
" 30	" 21	"	5.0	1.1	1,878	0.85	189	11.0	119	1.17	12.3	C	16.5	21.6
" 31	" 22	"	5.0	1.0	1,876	0.83	182	13.1	119	1.13	13.6	C	19.8	17.3
参考例12	参考例3	金属磁性粒子(a)	5.0	1.1	1,986	0.87	217	6.8	123	1.21	23.8	B	11.8	11.6
" 13	" 4	"	5.0	1.1	1,991	0.87	214	6.8	123	1.22	24.2	B	16.8	16.8
" 14	" 5	"	5.0	1.1	1,984	0.87	212	7.2	128	1.22	24.4	B	11.5	18.6
" 15	" 6	"	5.0	1.1	1,989	0.87	210	7.2	130	1.24	23.4	B	10.8	13.2
" 16	" 7	"	5.0	1.1	1,986	0.87	213	6.8	126	1.25	25.6	A	10.1	10.9
" 17	" 8	金属磁性粒子(d)	5.0	1.2	1,909	0.88	218	6.2	125	1.24	22.3	B	13.2	14.1
" 18	" 9	"	5.0	1.1	1,910	0.88	220	6.0	125	1.24	23.9	B	11.8	13.1
" 19	" 10	"	5.0	1.1	1,891	0.88	216	6.2	125	1.25	24.2	B	14.1	12.8
" 20	" 11	"	5.0	1.1	1,900	0.88	220	6.0	125	1.25	24.8	B	12.0	10.9

【 0 2 4 1 】

【発明の効果】本発明に係る針状ヘマタイト粒子粉末は、非磁性下地層用非磁性粒子粉末として用いた場合、ビヒクル中での分散性が優れているので表面平滑性に優れた非磁性下地層を得ることができ、該非磁性下地層を用いて磁気記録媒体とした場合、光透過率が小さく、表面平滑性に優れ、強度が大きく、且つ、耐久性に優れた磁気記録媒体とすることができ、しかも、非磁性粒子粉末としての針状ヘマタイト粒子粉末の粉体 pH が 8 以上であって、可溶性塩の含有量が少ないことに起因して磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属

磁性粒子粉末の腐蝕に伴う磁気特性の劣化が抑制された磁気記録媒体を得ることができるため、高密度磁気記録媒体の非磁性下地層用の非磁性粒子粉末として好適である。

【 0 2 4 2 】そして、本発明に係る磁気記録媒体は、上述した通り、光透過率が小さく、表面平滑で、強度が大きく、耐久性に優れ、且つ、磁気記録層中に分散されている鉄を主成分とする針状金属磁性粒子粉末の腐蝕に伴う磁気特性の劣化が抑制されているので高密度磁気記録媒体として好適である。

フロントページの続き

(72)発明者 森井 弘子
広島県広島市中区舟入南 4 丁目 1 番 2 号戸
田工業株式会社創造センター内